

Fiches techniques

			Creation 40 Dry Back  Design Rigid Clic Acoustic 				Creation 55 Dry Back  Creation 55 Trend Rigid Clic Acoustic  Creation 55 Design					
Description												
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.00		5.50		2.50		6.00			
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.40		0.40		0.55		0.55			
Poids	EN ISO 23997	g/m²	3430		7229		3850		4 410			
Format	EN ISO 24342	mm	184.15×1219.2 / 230×1500 457.2×914.4		212 x 1238.8	239.6 x 1460.8	388.8 x 728.7	184.15×1219.2 / 230×1500 457.2×914.4		212 x 1238.8	239.6 x 1460.8	388.8 x 728.7
Nombre de lames/dalles - m² par boîte	-	-	21-13-11 / 4.71-4.49-4.6		8 / 2.10	6 / 2.10	7 / 1.98	5-33-9/ 4.18-3.82-3.11		7 / 1.84	5 / 1.75	6 / 1.70
Sans phtalates	-	-	OK		OK		OK		OK			
Classification												
Norme/Spécification produit	-	-	EN ISO 10582		EN ISO 10582		EN ISO 10582		EN ISO 10582			
Classement européen	EN ISO 10874	classe	33-42		23 – 32		33-42		23 – 33 – 42			
Classement UPEC	-	-	U2SP3E2C2		-		U3P3E2C2		-			
Certification  UPEC (evaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certif.	783/356-006.1-07/24		-		302-015.1	355-002.1	783/356 004.1	-		
Classement Feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1		Bfl-s1		Bfl-s1		Bfl-s1			
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2		< 2		< 2		< 2			
Glissance humide ⁽¹⁾	DIN 51 130	classe	R10		R10		R10		R10			
Performances												
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm³	≤ 2.0		≤ 2.0		< 2.0		≤ 2.0			
Groupe d'abrasion	QB 30	groupe	T		T		T		T			
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I		I		I		I			
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25		≤ 0.15		≤ 0.25		≤ 0.15			
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≤ 0.10		≈ 0.05		≤ 0.10		≈ 0.05			
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	4		19		4		19			
Sonorité à la marche	NF S 31 074	dB	77		79		77		79			
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		-		≤ 0.10		-			
Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK		OK		OK		OK			
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25		0.25		0.25		0.25			
Solidité lumière	EN 20 105-B02	degré	≥ 6		≥ 6		≥ 6		≥ 6			
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK		OK		OK		OK			
Traitement de surface	-	-	ProtecShield™		ProtecShield™		ProtecShield™		ProtecShield™			
Environnement												
Contenu recyclé	-	%	jusqu'à 35%		jusqu'à 55%		jusqu'à 35%		jusqu'à 55%			
Recyclabilité	-	%	100		100		100		100			
FDES	-	-	Disponible		Disponible		Disponible		Disponible			
Santé												
TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	microgrammes/m³	< 10		< 10		< 10		< 10			
Certification	-	-	-		-		Floorscore®		-			
Marquage CE												
 EN 14041			   				   					