



STRALIET HYDRO

Peinture mate à l'hydro Pliolite® (*)D2



(*) Marque déposée OMNOVA

Extérieur

DEFINITION

- STRALIET HYDRO est une peinture de ravalement très mate à base de résine Styrene- Acrylique en émulsion aqueuse.

DESTINATION et PROPRIETES

- STRALIET HYDRO est destiné aux façades en ciment, béton, briques.
- STRALIET HYDRO est très opacifiant.
- STRALIET HYDRO est peu sensible à l'encrassement.
- STRALIET HYDRO est insensible aux fonds alcalins et s'utilise dans la plupart des cas sans sous-couche.
- STRALIET HYDRO est disponible en blanc et 832 teintes de la collection Tons & Couleurs 2.

MISE EN OEUVRE

- Matériel d'application : Brosse, rouleau polyamide texturé 12 à 16 mm, pistolet pneumatique et Pistolet airless (tête 21/80, pression 150 bar).
- Dilution : Brosse et rouleau prêt à l'emploi.
Pistolet : dilution à l'eau selon matériel utilisé, maxi 10%.
- Application : Rouleau : empâter régulièrement les fonds, lisser toujours dans le même sens.
Pistolet : éviter de travailler trop près de la surface à peindre. Appliquer en voiles minces.
- Consommation : 6 à 8 m² / Litre et par couche.
(Variable suivant porosité, rugosité du support et mode d'application).
- Recouvrable : 12 heures à 23 °C et 50 % d'humidité relative.
- Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas mélanger STRALIET HYDRO avec d'autres peintures.
- Ne pas appliquer par température inférieure à + 5° C et supérieure à 35 °C lorsque que l'humidité relative excède 80%.
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes seront préalablement traitées avec POLYFILLA PRO S700 une solution de traitement et de désinfection des fonds afin d'éliminer toutes traces de microorganismes.
- Ne pas appliquer STRALIET HYDRO sur anciens revêtements d'imperméabilité, RPE, ITE et enduit de mortier de plâtre.
- Ne pas traiter : Les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes - par temps pluvieux ou par vent fort, les surfaces en cours de dégel ou en cas de risque de gelées pendant le séchage.

CONDITIONNEMENT

- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

**FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)**

- Classification AFNOR : T 36-005 Famille I - Classe 7b2.
T34-722 Classe D2.
EN 1062-1 E3 / V2 / W1/ A0.
- Présentation : Peinture.
- Densité : $1,55 \pm 0,05$.
- Liant : Résine Styrène-Acrylique en émulsion aqueuse.
- Pigments : Dioxyde de titane.
- Extrait sec en poids : $64\% \pm 2\%$.
- Extrait sec en volume : $44\% \pm 3\%$.
- Degré de brillant : (Norme NF EN ISO 2813) Mat <1GU à 85°.
- Séchage à 23°C et 50% HR : Hors poussière : 1h30 - Sec 3 h - Recouvrable 12 h.
- COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 39 g/l COV.

DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1(NF P 74-201)

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'IMPRESSION	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liant hydraulique peu ou non absorbant	Brossage, époussetage, égrenage	2 couches STRALIET HYDRO
Béton, brique, pierre Enduit de ragréage Enduit de liant hydraulique absorbant et/ou friable	Brossage, époussetage, égrenage, diluer la 1ère couche avec 5 à 10 % d'eau) ou 1 couche de FIX+IMPER OPACIFIANT	
Anciennes peintures film mince parfaitement adhérentes peu ou moyennement absorbantes	Brossage, époussetage ou lavage à l'eau sous pression	
Anciennes peintures film mince parfaitement adhérentes farinantes et/ou absorbantes	1 couche de FIX+IMPER OPACIFIANT	

SECURITE

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.