

AMERCOAT®

Amerfloor SB



ABSOLU
SYSTEM®

Conforme COV 2010

DEFINITION

- ▶ Peinture de sol alkyde uréthane en phase solvant.

DESTINATION

- ▶ Décoration et protection anti-poussière des sols intérieurs et extérieurs à usage domestique.
- ▶ Travaux neufs et rénovation.
- ▶ S'applique sur béton, ciment ou anciennes peintures compatibles.

AVANTAGES PRINCIPAUX

- ▶ Monocomposant.
- ▶ Facilité d'application.
- ▶ Résistance à l'abrasion.
- ▶ Bonne résistance à l'eau, aux huiles et détergents ménagers.
- ▶ Bonne adhérence sur anciens fonds.
- ▶ Teintable sur machines à teinter commerciales avec Absolu System®.
- ▶ Peut être rendu antidérapant.

UTILISATION

Préparation des fonds

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les DTU 59-1 et DTU 59-3.

La température ambiante sera comprise entre +5°C et +35°C et celle du support entre +5°C et +30°C et devra être de +3°C au-dessus du point de rosée.

Sur béton ou ciment : élimination des laitances et des produits de cure par tous moyens appropriés, dépoussiérage.

Sur anciennes peintures compatibles et adhérentes de type acrylique ou alkyde uréthane : dégraissage suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et séchage (voir dépliant "Sols habitation").

Préparation du produit

Bien homogénéiser le produit de préférence à l'aide d'un agitateur mécanique à vitesse lente < 300 tours / minute. Ajouter si nécessaire le diluant sous agitation.

/ Color &
Protection





► Matériel d'application

Brosse et rouleau : dilution 0 à 5% avec du white spirit.

Pistolet sans air : buse 13 à 15/1000° de pouce, pression 15 à 20 MPa (150 à 200 bars), dilution de 5 à 10% avec du white spirit.

► Nettoyage des outils

White spirit.

► SYSTÈME RECOMMANDÉ

- 1 couche d'AMERFLOOR SB diluée impérativement avec 10 à 15% de white spirit et appliquée de préférence au rouleau en impression, suivie de 1 ou 2 couches du même produit dilué de 0 à 10% selon le mode d'application et suivant les sollicitations.

► CARACTÉRISTIQUES

Brillance	Satiné
Teintes	Toutes teintes (nuancier RAL + Chromatic®)
Densité à 20°C	1,19 +/-0,05
Extrait sec en poids	68 +/-2%
Extrait sec en volume	49 +/-2%
Séchage toucher à 20°C	3 heures 30
Séchage minimum recouvrable à 20°C	16 heures
Circulable piétons	48 heures
Circulable voitures	4 jours
Rendement moyen (m ² /l)	14 m ² /l
COV en g/l sans dilution	388
COV en g/l avec dilution	439
Point éclair	Compris entre 21°C et 55°C
Conditionnement	1 litre / 5 litres / 10 litres
Conservation en bidon d'origine non entamé	12 mois
Famille AFNOR NFT 36-005	I 4a

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.