

RX-304


Rualaix®

AQUALAC

Glacer les supports pour une finition soignée avec des laques, peintures ou vernis
Finition extra fine et flexible



* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



SUPPORTS

Plâtres neufs imprimés ou non

Bois imprimé (porte, volets, ...)

Supports semi-absorbants et absorbants

Les supports doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, non gras, absorbants et bien adhérents.

QUALITÉS

- Enduit synthétique en phase aqueuse pour une finition parfaite
- Absorbe les micro-fissures
- Haute adhérence et excellente glisse
- Dans le cas d'une application à l'extérieur, le produit doit impérativement être recouvert et protégé par une peinture
- Haut pouvoir couvrant et facile à poncer (ponçage à sec)
- Redoublable « frais sur frais » / gain de temps sur les chantiers
- Ne roule pas et ne s'arrache pas, facile à ferrer (glacis)
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE I1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT
À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
ce produit contient 91,39 g/l COV max.

RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON LES RÈGLES EN VIGUEUR

CLASSIFICATION

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S1V2W2A0C0



Palette de 33 seaux
de 15 kg.



Palette de 24 cartons
de 4x5 kg.



Palette de 44 cartons
de 12x1 kg.



Préparation

Prêt à l'emploi. Nettoyage des outils à l'eau.



Consommation

1.66 - 1.70 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Épaisseur d'application

En couche fine.
Maximum 1 mm par passe.



Adhérence

> 15 Kg/cm² sur peinture absorbant et béton



Classement au feu

A2 - s1 - d0



Vie utile

Sans limite



Séchage sur 1 mm d'épaisseur

Support absorbant: 4 - 5 H



Granulométrie maximum

50 microns

Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 03/2017. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, ni sur supports avec condensations ou surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.

BAIXENS-FRANCE | 14, RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS | T. 08.00.90.14.37 - F. 08. 00.90.20.52 — www.baixens.com | info@baixens.com