

# AMERCOAT®

## Amerfloor WB



ABSOLU  
SYSTEM®

### DEFINITION

Conforme COV 2010

- ▶ Peinture de sol acrylique en phase aqueuse.

### DESTINATION

- ▶ Décoration et protection anti-poussière des sols intérieurs et extérieurs à usage strictement domestique. Ne convient pas pour des sols avec trafic de véhicules.
- ▶ Travaux neufs et rénovation.
- ▶ S'applique sur béton, ciment ou anciennes peintures compatibles.

### AVANTAGES PRINCIPAUX

- ▶ Monocomposant.
- ▶ Faible odeur.
- ▶ Non inflammable.
- ▶ Peut être rendu antidérapant.
- ▶ Aspect lisse velouté.
- ▶ Facilement nettoyable.
- ▶ Teintable sur machines à teinter commerciales avec Absolu System®.

### UTILISATION

#### Préparation des fonds

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec le DTU 59-1 et avec le DTU 59-3.

La température ambiante sera comprise entre +10°C et +35°C et celle du support entre +10°C et +30°C et devra être de +3°C au-dessus du point de rosée.

Sur béton ou ciment : élimination des laitances et des produits de cure par tous moyens appropriés, dépoussiérage.

Sur anciennes peintures compatibles et adhérentes de type acrylique ou alkyde uréthane : dégraissage suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et séchage (voir dépliant "Sols habitation").

#### Préparation du produit

Bien homogénéiser le produit de préférence à l'aide d'un agitateur mécanique à vitesse lente < 300 tours / minute. Ajouter si nécessaire l'eau sous agitation.

/ Color &  
Protection





## ► Matériel d'application

**Brosse et rouleau :** dilution à l'eau à 10% en impression, prêt à l'emploi pour les couches suivantes.

## ► Nettoyage des outils

Eau.

## ► SYSTÈME RECOMMANDÉ

► 2 à 3 couches d'AMERFLOOR WB suivant l'importance du passage et la teinte retenue.

## ► CARACTÉRISTIQUES

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Brillance                                  | Satiné                                     |
| Teintes                                    | Toutes teintes (nuancier RAL + Chromatic®) |
| Densité à 20°C                             | 1,28 ± 0,10                                |
| Extrait sec en poids                       | 54 +/-2%                                   |
| Extrait sec en volume                      | 41%+/-2%                                   |
| Séchage toucher à 20°C                     | 2 heures                                   |
| Séchage minimum recouvrable à 20°C         | 24 heures                                  |
| Circulable piétons                         | 48 heures                                  |
| Rendement moyen (m <sup>2</sup> /l)        | 5 à 7 m <sup>2</sup> /l                    |
| COV en g/l sans dilution                   | 48                                         |
| COV en g/l avec dilution                   | 44                                         |
| Point éclair                               | sans                                       |
| Conditionnement                            | 5 litres / 10 litres                       |
| Conservation en bidon d'origine non entamé | 12 mois                                    |
| Famille AFNOR NFT 36-005                   | I 7b2                                      |

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.