COROLYS BRILLANT

Peinture laque décorative pour menuiseries bois ou métal à base de résines alkydes en phase solvant.

Aspect brillant tendu

Intérieur - Extérieur

DEFINITION :

COROLYS BRILLANT est une peinture laque glycérophtalique brillante de haute qualité destinée aux travaux de finition soignés (finition A selon DTU 59/1).

COROLYS BRILLANT s'utilise pour des travaux neufs, de rénovation ou d'entretien en intérieur et en extérieur sur boiserie et métaux uniquement.

PROPRIETES :

- Aspect brillant tendu.
- Excellence résistance aux intempéries.
- Bonne résistance à la rayure.
- Lavable et lessivable.
- Disponible en 1330 teintes COROCOLOR 3 et 130 teintes menuiseries.

MISE EN ŒUVRE :

- Matériel d'application : Brosse. Rouleur laqueur. L'aspect final de l'application dépend fortement de la qualité du matériel utilisé. L'emploi de rouleaux de qualité professionnelle est fortement recommandé.
- Application : ce produit s'applique normalement en deux couches sur fonds secs, sains et propres dont la qualité et la préparation sont conformes au DTU 59-1.
- Rendement : 12-16 m^2 / litre/couche.
- Nettoyage du matériel : white- spirit.

PRECAUTION A OBSERVER :

- Bien agiter avant l'emploi. Refermer soigneusement les emballages entamés pour une meilleure conservation. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts ni dans les cours d'eau.

- Les peinture-laques à base de résine alkyde ou glycérophtalique en phase solvant ont une tendance naturelle au jaunissement en absence de lumière du jour. L'application simultanée de peintures murales intérieures pouvant contenir de l'ammoniaque, peut provoquer une accélération du jaunissement de ces peintures-laques. Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement les peintures murales CORONA, car elles ne contiennent pas d'ammoniaque.

CONDITIONNEMENT:

- Conditionnement : Blanc. Teintes du nuancier COROCOLOR 3 et 180 teintes du nuancier Menuiseries extérieures réalisables avec les bases AW, AM, AC.
- Conservation : Stocker : Entre 5 et 30°C dans son emballage d'origine non entamé ; à utiliser de préférence dans les 12 mois suivant la date de fabrication.

COROLYS BRILLANT

FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC) :

- Classification : AFNOR NF T 36 – 005 : Famille 1 Classe 4a.
- Présentation : Peinture fluide. Aspect du film : brillant tendu (brillant :>80 GU sous 20°).
- Densité à 20°C : 1,14 +/- 0.05.
- Extrait sec en poids : En poids : 60 +/- 2,0 % - En volume : 46.0 +/-2.0 %.
- Séchage : Séchage à 23° C et 50% d'humidité relative. Sec au toucher : après 6 heures minimum. Recouvrable après 24h minimum. Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation.
- COV : Directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE de ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient au maximum : 299 g/l de COV.
- Emission dans l'air intérieur : *A+ *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)*

DESCRIPTIF :

COROLYS brillant s'applique normalement en deux couches sur fonds secs, sains et propres dont la qualité et la préparation sont conformes au DTU 59/1.

Supports	Impression	Finition
Boiseries neuves	en Extérieur 1 couche de COROBRILL PRIMER ou en intérieur 1 couche de COROLYS PRIMER ou COROPRINT 40	2 couches de COROLYS BRILLANT
Supports peints en bon état	-	2 couches de COROLYS BRILLANT
Métaux ferreux	1 couche de CORINOX PRIMER	2 couches de COROLYS BRILLANT

MISE EN ŒUVRE :

Fonds : Tous fonds usuels du bâtiment sains, secs, compacts et propres, dont la qualité et la préparation sont conformes au DTU 59/1.

Travaux préparatoires :
- Anciennes peintures : lessiver et rincer. Laisser sécher. Eliminer les parties de faible adhérence. Dépolir les surfaces le nécessitant. Dérouiller et reboucher si besoin. Dépoussiérer.
- Boiseries neuves: Brossage, Ponçage époussetage, rebouchage et enduisage éventuel.
- Métaux ferreux : Brossage, dépoussiérage.

HYGIENE ET SECURITE :

Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat.

Voir les FICHES DE DONNEES DE SECURITE : Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport, de nos produits, consulter le site www.quickfds.com (fournisseur AKZO NOBEL).

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.

AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE SA - Département CORONA Bâtiment – 29 Rue Jules Uhry 60160 Thiverny
Tel. 03.44.64.91.26 – Fax : 03.44.31.36.66 - Internet : site Corona http://www.coronabatiment.net