

# ISPAHAN

## Revêtement décoratif micacé



LES PRODUITS À  
EFFETS  
DÉCORATIFS



<b>DESTINATION</b>	Pour la décoration des maçonneries intérieures de locaux individuels ou collectifs en travaux neufs ou d'entretien
<b>QUALITÉS DOMINANTES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Esthétique changeante en fonction de la lumière</li><li>• Système 100% en phase aqueuse</li><li>• Mise en œuvre simple</li><li>• Adapté à tous styles d'intérieur, traditionnels ou contemporains</li></ul>
<b>TEINTES</b>	Disponible dans les 21 teintes décoratives du nuancier Ispahan et dans les teintes spécifiques des Collections Blanc et Industrielle.
<b>DEGRÉ DE BRILLANCE</b>	Satin

### Caractéristiques techniques

	MONTYL	ISPAHAN FINITION
<b>RENDEMENT</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> /l	8 à 10 m <sup>2</sup> /l
<b>CONDITIONNEMENT</b>	1 litre, 3 litres, 15 litres	1 litre, 3 litres
<b>DENSITÉ MOYENNE</b>	1,50 (± 0,05) g/ml à 20 °C (densité variable selon les teintes)	1,16 (± 0,05) g/ml à 20 °C
<b>EXTRAIT SEC EN VOLUME</b>	50% (± 2%)	26% (± 2%)
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	50% (± 2%)	38% (± 2%)
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b> (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sec au toucher : 30 minutes</li><li>• Recouvrable : 12 heures</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sec au toucher : 30 minutes</li><li>• Recouvrable : 12 heures</li></ul>

### Mise en œuvre

<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1<sup>re</sup> couche (Montyl) : Rouleau polyamide texturé 12 mm</li><li>• 2<sup>e</sup> couche (Ispahan Finition) : spalter 150 mm* ou pistolet basse pression (buse Ø 2,5 mm)</li></ul> <p>* la largeur du spalter peut être adaptée en fonction de la surface à peindre</p>
<b>DILUTION</b>	Prêt à l'emploi
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	Eau

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# ISPAHAN

## Revêtement décoratif micacé

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impression	Finition
<b>Béton et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brossage</li> <li>Egrenage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10% de White-Spirit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer une couche de Montyl mis à la teinte selon le coloris retenu à l'aide d'un rouleau polyamide texturé de 12 mm (selon les teintes, une seconde couche peut être nécessaire)</li> <li>Après séchage, déposer Ispahan Finition au spalter souple 150 mm <i>(Autre mode d'application, voir chapitre « processus d'application »)</i></li> </ul>
<b>Plâtre et dérivés Plaque de plâtre à épiderme cartonné</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egrenage</li> <li>Brossage, grattage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10% de White-Spirit* ou ODYSÉE PRIM*</li> </ul>	
<b>Bois et dérivés neufs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage</li> <li>Ponçage</li> <li>Epoussetage (dégraissage si nécessaire)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10% de White-Spirit* ou EUROPRIMER+</li> </ul>	
<b>Anciennes peintures adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Ponçage (si nécessaire)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10% de White-Spirit* ou ODYSÉE PRIM*</li> </ul>	
<b>Anciennes peintures peu adhérentes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage</li> <li>Lessivage</li> <li>Rinçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10% de White-Spirit* ou ODYSÉE PRIM*</li> </ul>	

\*La révision éventuelle du support imprimé sera réalisée à l'aide de l'ENDUIT UNIVERSEL GUITTET suivie d'une réimpression des surfaces concernées.

### Astuces

Le camouflage des parties adjacentes permet de déposer les produits composant le système sans prendre de précautions excessives, et donc de gagner du temps sur le chantier.

Avant démarrage du chantier, il est fortement conseillé de réaliser une surface témoin pour maîtriser la dépose et le geste.

Sur les teintes claires, pour avoir un aspect plus marqué, il est conseillé de déposer une charge un peu plus importante d'Ispahan Finition ( 7 à 8 m<sup>2</sup>/l).

### Options

Pour une protection accrue, possibilité de recouvrement du système une fois sec par le VERNIS FINIVER ACRYLIQUE.

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

### Processus d'application

#### Application manuelle



Application d'une couche de Montyl à l'aide du rouleau polyamide texturé 12 mm (selon les teintes, une seconde couche peut être nécessaire)



Après séchage de la 1<sup>re</sup> couche, application d'Ispahan Finition à l'aide d'un spalter souple en créant des mouvements aléatoires et en recouvrant toute la surface à peindre (une application diluée de 8 à 10% permet de limiter les moirages sur teintes foncées, rendement : 10 à 11 m<sup>2</sup>/l)

#### ou application mécanisée



Application d'une couche de Montyl à l'aide du rouleau polyamide texturé 12 mm (selon les teintes, une seconde couche peut être nécessaire)



Après séchage de la 1<sup>re</sup> couche, pour obtenir une esthétique homogène, application d'Ispahan Finition au pistolet basse pression (buse Ø 2,5 mm) en 1 passe croisée (rendement : 12 à 14 m<sup>2</sup>/l)

Il est souhaitable que le chantier soit réalisé par une seule et même main.

### Observations

#### MONTYL

#### ISPAHAN FINITION

#### CLASSIFICATION NT T 36-005

Famille I – Classe 7b2

Famille I – Classe 7b2

#### CLASSIFICATION COV

Valeur UE pour ce produit (cat A/a) :  
30 g/l (2010)

Valeur UE pour ce produit (cat A/l) :  
200 g/l (2010)

Ce produit contient maximum 30 g/l COV

Ce produit contient maximum 35 g/l COV

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants

#### ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe C

#### CONSERVATION

24 mois en emballage hermétique d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

#### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage  
Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

# ISPAHAN

Revêtement décoratif micacé

## Résultat



Teinte : Taft

## Nuancier



Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)