

RX-420

Rualaix®

MURALAIX PÂTE

Reboucheur façade prêt à l'emploi
Fibré - Adhérence tous supports - Finition lisse



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE I1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT
À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Ce produit contient 1,27 g/l COV max.

RECouvreMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON LES RÈGLES EN VIGUEUR

CLASSIFICATION

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V2W2A0C0



SUPPORTS

Briques, plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, maçonnerie, parpaings
Anciens fonds peints bien adhérents (films minces)
Pâte de verre, céramique, carrelage mural, bois imprimé, polystyrène
Les fonds doivent être propres, durs, sains, secs et bien adhérents

QUALITÉS

- Enduit en pâte prêt à l'emploi (formule allégée)
- Fibré et enrichi en résines
- Haute adhérence sur tous supports absorbants ou bloqués
- Haut pouvoir garnissant
- Jusqu'à 15mm par passe pour reboucher
- Faible retrait (rebouchage en 2 passes)
- Séchage rapide
- Ponçable après séchage complet
- Respirant
- Extra blanc
- Finition lisse
- Conservation : 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

IDEAL POUR

- Reboucher, réparer et rénover les façades (trous, défauts et fissures)
- Garnir, aplanir, dégrossir et lisser
- Réparer des éléments décoratifs en plâtre ou polystyrène



Préparation
Prêt à l'emploi. Nettoyage des outils à l'eau.

Consommation
1.45 - 1.65 Kg/m²/mm

pH 7.0 - 8.0

Épaisseur maximum d'application
15 mm (par passe)

MPa Adhérence
> 9 Kg/cm² sur peinture et béton

Classement au feu
A2 - s1 - d0

Vie utile
Sans limite

Séchage sur 1 mm d'épaisseur
Support absorbant: 12 H

Granulométrie maximum
200 microns