

DESCRIPTION

- Adhésif de construction se présentant sous forme de mastic
- Ni clous ni vis
- Pouvoir remplissant
- Prise instantanée
- Haute force final
- À base d'eau, sans solvants et sans odeur

APPLICATIONS

- Le collage et jointoyage d'éléments en polystyrène ou polyuréthane expansé.
- Le collage sur béton, maçonnerie, plâtre, bois, métaux, PVC, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Base	Acrylate (elastomère synthétique) en émulsion dans l'eau
Résistance à l'arrachement après séchage	45 kg/cm ²
Temps ouvert	13 - 18 min.
Densité	1,65 kg/l
COV	< 50 g/l
Conservation, dans son emballage hermétique et d'origine dans un local sec entre +5°C - +25°C	15 mois
Résistance à la température	-25°C - +70°C

EMBALLAGE ET COULEUR
25 cartouches de 310 ml/carton - 48 cartons/palettes
Blanc

MODE D'EMPLOI**Préparation**

Les supports devront être sains, secs, dépoussiérés et dégraissés.

Pose

- Appliquer en cordon ou en plots sur le matériau ou le substrat.
- Comprimez le matériau à coller dans la bonne position.
- Le repositionnement est possible pendant 30 minutes.
- Les matériaux lourds excédant 8 kg/m² doivent être supportés pendant 8 à 15 heures.
- Une bonne adhérence est obtenue après 1 heure, mais il est nécessaire d'attendre 24 à 48 heures avant de soumettre le support à la traction.

Nettoyage

Avec l'eau.

AGREMENTS TECHNIQUES

Etiquetage en émission de composants organiques volatiles des produits de construction et décoration.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convient à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.