BANDE À JOINT

ENDUIT DE JOINTOIEMENT DES PLAQUES DE PLÂTRE

[COLLER ET LISSER]

- **PRÊT À L'EMPLOI**
- **REDOUBLEMENT EN 4H***
- **BON POUVOIR COLLANT**

USAGE

Enduit en pâte de jointoiement des plaques de plâtre, intérieur, pour application manuelle.

SUPPORTS

BANDE À JOINT s'applique sur plaques de plâtre avec ou sans isolants à bords amincis et à faces cartonnées

RECOUVREMENT

BANDE À JOINT est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES
physiques et techniques

BANDE À JOINT : enduit intérieur en pâte à base de charges minérales sélectionnées et de résine.
- Caractérisation (NFT 36-005) : Famille III classe 2
- Codification (EN 16-566): $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$
- Epaisseur d'application : jusqu'à 5 mm
- Consommation : 1,7 kg/m²/mm – 300 à 500 g/ml
- Redoublement : dès que l'enduit est sec
- Recouvrement : 12 à 24 heures en moyenne (après séchage complet)
- Couleur : blanc
- Adhérence enduit/support (EN 16566) : > 0,5 MPa

CONDITIONS
d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, date de facture faisant foi, en emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du soleil et du gel.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 4 kg.

RECOMMANDATIONS
et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.
- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports sont préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS
à consulter

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 25.41 (NFP 72-203-1) : Ouvrage en plaques de plâtre

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Pas d'étiquetage de danger.
- FDS disponible sur quickfds.com ou toupretpro.com.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **BANDE À JOINT** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations.
Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants.
*Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

TOUPRET SA - 24 rue du 14 juillet - 91813 CORBEIL ESSONNES Cedex - RCS Evry B 964 201 859 – Mise à jour mars 2015