

SINTRA

Revêtement décoratif lisse d'aspect soyeux



LES PRODUITS
À EFFETS
DÉCORATIFS



DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures de locaux individuels ou collectifs en travaux neufs ou d'entretien

QUALITÉS DOMINANTES

- Effet décoratif modulable
- Esthétique évolutive en fonction de la lumière
- Mise en œuvre simple
- Produit prêt à l'emploi
- Teintable en machine à teinter
- Facile d'entretien

TEINTES

Disponibles dans les 22 teintes décoratives du nuancier SINTRA

DEGRÉ DE BRILLANCE

0,9% sous un angle de 85°. Aspect visuel : satiné irisé.

Caractéristiques techniques

SINTRA PERLE

SINTRA OR

RENDEMENT

9 à 11 m²/l sur supports lisses et selon l'esthétique souhaitée

CONDITIONNEMENT

3 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,27 (± 0,05) à 20 °C
(densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

34,4%

34,5%

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 30 mn
- Sec au toucher : 1 heure
- Couche d'impression recouvrable : 24 heures
- Couche de finition recouvrable : 8 heures

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- 1^{re} couche (impression) : rouleau polyamide texturé 7mm
- 2^e et 3^e couches (finition) : mini lisseuse inox à bouts arrondis

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guttet.com

SINTRA

Revêtement décoratif lisse d'aspect soyeux

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

A noter : Sintra nécessitant des fonds plans, les défauts du support seront corrigés par une opération de surfacage dite « d'enduisage préparatoire ».

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Ponçage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SINTRA (Perle ou Or) mis à la teinte selon le coloris retenu au rouleau texturé 7mm La visibilité du support est normale après l'application de cette première couche 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SINTRA (Perle ou Or) mis à la teinte selon le coloris retenu à l'aide d'une mini-lisseuse inox Après séchage complet de la 2^e couche, application en plein d'une couche de SINTRA dans la même teinte à l'aide d'une mini lisseuse inox
Plâtre et dérivés Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage, grattage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SINTRA* (Perle ou Or) mise à la teinte selon le coloris retenu au rouleau texturé 7mm La visibilité du support est normale après l'application de cette première couche 	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epoussetage (dégraissage si nécessaire) 		
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage (si nécessaire) 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 		

*La révision éventuelle du subjectile imprimé sera réalisée à l'aide de l'ENDUIT UNIVERSEL GUITTET suivie d'une réimpression des surfaces concernées.

Astuces

Le camouflage des parties adjacentes permet de déposer les produits composant le système sans prendre de précautions excessives, et donc de gagner du temps sur le chantier.

Avant démarrage du chantier, il est fortement conseillé de réaliser une surface témoin pour maîtriser la dépose, le geste et valider l'aspect final du produit au regard de l'influence que peut avoir l'apport de la lumière et l'angle de vue sur la teinte et l'esthétique final.

Il est recommandé, sur un même chantier, d'utiliser des produits issus du même numéro de lot de fabrication et d'une seule opération de mise à la teinte.

Si le fût n'est pas entièrement consommé, bien nettoyer le pourtour intérieur du bidon et le couvercle, refermer le fût de façon hermétique avant stockage.

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

SINTRA

Revêtement décoratif lisse d'aspect soyeux

LES PRODUITS
À EFFETS
DÉCORATIFS

Processus d'application



① Impression : Application d'une couche de SINTRA au rouleau polyamide texturé 7 mm. La visibilité du support est normale après l'application de cette première couche (rendement 9 m²/l).



② 1^{ère} couche : Dépose d'une couche de SINTRA à l'aide d'une mini lisseuse inox sur l'ensemble de la surface (rendement 10 à 11m²/l)



③ 2^e couche : Dépose d'une couche de SINTRA à l'aide d'une mini lisseuse inox sur l'ensemble de la surface (rendement 10 à 11m²/l)

La protection avec le VERNIS FINIVER ACRYLIQUE est possible mais modifie légèrement l'aspect du produit qui paraîtra moins irisé.

Observations

SINTRA PERLE

SINTRA OR

CLASSIFICATION NT T 36-005

Famille I – Classe 7b2

Famille I – Classe 7b2

CLASSIFICATION COV

Valeur UE pour ce produit (cat A/l) : 200 g/l
Ce produit contient maximum 30 g/l COV

Valeur UE pour ce produit (cat A/l) : 200 g/l
Ce produit contient maximum 30 g/l COV

Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A

CONSERVATION

12 mois en emballage hermétique d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

SINTRA

Revêtement décoratif lisse d'aspect soyeux

Résultat



Teintes : Agueda et Satao

Nuancier



Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com