

ULTRA SPRAY VELOURS



PEINTURE DE FINITION VELOURS ACRYLIQUE AIRLESS POUR TRAVAUX COURANTS ET SOIGNES POUR L'INTERIEUR

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Bon pouvoir opacifiant et garnissant
- Intérieur
- Lessivable
- Séchage rapide (20 min), sans odeur



DOMAINE D'UTILISATION

L' **ULTRA SPRAY VELOURS** est une peinture mate velouté en phase aqueuse aux copolymères acryliques pour la rénovation et la décoration **intérieure** (Travaux courants et soignées).

Du fait de son séchage rapide, et sans odeur, l'**ULTRA SPRAY VELOURS** évite l'immobilisation prolongée des locaux à décorer.

Types de supports à peindre : plâtre, placoplâtre, brique, maçonneries enduites, enduit à l'eau, isorel, contre-plaqué, métaux ferreux protégés par un bon antirouille, matière plastique et bois.

Pour tout autre support : demander conseil auprès de votre revendeur

MODE OPERATOIRE

1. Préparation du fond

S'applique sur tous supports secs, sains, durs, préalablement brossés, grattés ou dégraissés suivant les cas.

2. Utilisation de l'**ULTRA SPRAY VELOURS**

Imprimer les fonds si besoin en diluant l'**ULTRA SPRAY VELOURS** à 5-10% d'eau. Deuxième couche pure.



3. Recommandations d'utilisation

Pour une utilisation AIRLESS, il est recommandé d'utiliser une buse 5/19, 150 bars de pression et des filtres 60 mailles.

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect velours (8° à 60°)
- Couleur Blanche, peut être teinté en usine par nos soins
- Composant principal copolymère acrylique
- Conditionnement 15L
- Consommation 9 à 11 m²/L
- Densité à 20° C 1,41
- Destination intérieur
- Temps de séchage
hors poussière : 20 minutes
sec : 2 heures
recouvrable : 6 heures

- Dilution eau
- Stockage craint le gel
- Matériel d'application rouleau, brosse et pistolet airless
- Nettoyage du matériel eau
- Classification AFNOR famille I classe 7 B 2
- Résistance à l'abrasion humide Norme NF EN 13300 : Classe 2
- Taux de COV < 1gr/L
- Fiche de données sécurité disponible par fax

PRECAUTIONS

Sécurité/hygiène : non inflammable ; conserver hors de la portée des enfants
Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité

OBSERVATIONS

La norme NF P 74 - 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports.
Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.

* *dépend de l'absorption du support*