

Classification	Classifications	Méthode / Method	SMARTFLOOR CLIC S4030
Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)	Revêtement hétérogène vinylique compact Compact heterogeneous floor covering
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)	23 - 31
 Classement Feu	 Reaction to fire	EN 13501-1	Bfl-s1

Caractéristiques techniques	Technical characteristics			
 Dimension des lames	 Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)	A / 1 220,0 x 182,0 mm	B / 610,0 x 305,0 mm
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—	A / 2,44 m² 11 lames planks	B / 2,23 m² 12 dalles tiles
Traitement de surface	Surface treatment	—	finition pure / mate	pure / mate finish
Système de clic	Clic system	—	angulaire	angular
 Epaisseur Totale	 Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)	4,00 mm	
 Epaisseur Couche d'usure	 Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)	0,30 mm	
Epaisseur sous-couche	IXPE thickness	—	—	
 Masse surfacique	 Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)	8,40 kg/m²	

Performances techniques	Technical performances		
 Stabilité dimensionnelle à la chaleur	 Dimensional stability to heat	EN ISO 23999 (EN 434)	0,05 % (EN ≤ 0,15 %)
Incurvation	Curling	EN ISO 23999	0,15 mm (EN ≤ 1,00 mm)
 Poinçonnement rémanent	 Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)	0,00 mm (EN ≤ 0,01 mm)
 Résistance à la chaise à roulettes	 Castor chair resistance	ISO 4918 (NF EN 425)	Aucun désordre passé ≥ 25 000 cycles No damage pass ≥ 25 000 cycles
 Correction acoustique	 Impact sound reduction	EN ISO 717-2	ΔL _w = 8 dB
 Solidité de la lumière	 Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
 Résistance thermique (convient au plancher chauffant - max 27°C)	 Thermal resistance (suitable for underfloor heating - max 27°C)	EN ISO 10456	0,030 m² .K/W
Teneur en agent liant	Binder content	EN ISO 10582	Type I
 Résistance à l'abrasion	 Wear resistance	EN 660	Groupe T / Group T
 Résistance à la glissance	 Slip resistance	EN 13893	DS (EN ≥ 0,30°)
Glissance humide	Wet slippage	DIN 51130	R10
Emission TVOC (après 28 jours)	TVOC Emission (after 28 days)	EN ISO 16000-06	Not detected (EN < 30 µg/m³)
Garantie d'usage	Warranty of use		15 ans / 15 years