

SMART
FLOOR^{PRO}
original tiles

SUPER**RIGIDE**



Classification



Classifications

Méthode Method

SMARTFLOOR CLIC PS5403

Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)	Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)	23 - 31
Classement Feu	Reaction to fire	EN 13501-1	Bfl-s1

Caractéristiques techniques

Technical characteristics

Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)	A / 1 220,0 x 182,0 mm B / 610,0 x 305,0 mm
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—	A / 2,44 m² 11 lames planks B / 2,23 m² 12 dalles tiles
Traitement de surface	Surface treatment	—	 finition pure / mate <i>pure / mate finish</i>
Système de clic	Clic system	—	 angulaire <i>angular</i>
Epaisseur Totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)	5,50 mm
Epaisseur Couche d'usure	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)	0,30 mm
Epaisseur sous-couche	IXPE thickness	—	1,50 mm
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)	8,40 kg/m²

Performances techniques

Technical performances

Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability to heat	EN ISO 23999 (EN 434)	0,05 %
Incurvation	Curling	EN ISO 23999	≤ 0,50 mm
Poinçonnement rémanent	Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,01 mm
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (NF EN 425)	Aucun désordre passé ≥ 25 000 cycles <i>No damage pass ≥ 25 000 cycles</i>
Correction acoustique	Impact sound reduction	EN ISO 717-2	ΔL_w = 21 dB
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Résistance thermique (convient au plancher chauffant - max 27°C)	Thermal resistance (suitable for underfloor heating - max 27°C)	EN ISO 10456	0,066 m² .K/W
Teneur en agent liant	Binder content	EN ISO 10582	Type I
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	EN 660	Groupe T <i>Group T</i>
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893	DS (EN ≥ 0,30°)
Glissance humide	Wet slippage	DIN 51130	R10
Emission TVOC (après 28 jours)	TVOC Emission (after 28 days)	EN ISO 16000-06	Not detected (EN < 30 µg/m³)
Garantie d'usage	Warranty of use		15 ans <i>15 years</i>



DOP-CC-5403-M-1905
DOP-PC-5403-M-1905



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A (très faibles émissions) à C (fortes émissions).