NATURALS PRO FICHE TECHNIQUE

BERRYALLOC®
LAMINATE

23 32

QB26
Classement $U_3P_3E_1C_2$
Certificat N° ST18-051
http://evaluation.cstb.fr

DESCRIPTION PRODUIT

Dimensions	1288mm x 190mm
Épaisseur	8mm
Chanfreins	4
Système Loc	DuoLoc
Exigences de Classification	Classe 23/32 selon Norme Européenne EN13329

	Contient	m²	ft²	Poids
1 paquet	9 lames	2,20 m²	23,71 ft²	15,7 kg
1 pallette	56 paquets	123,34 m²	1327,61 ft²	891 kg

COMPOSITION

Parement	Direct Laminated Paper, papier imprégné avec résine mélamine
Âme	Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF)
Contreparement	Direct laminated paper, papier imprégné avec résine mélamine

VALEUR TESTÉE	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance à l'abrasion	EN13329	AC4 (IP≥4000)
Résistance aux chocs	EN13329	Petite bille : ≥ 12 N - Grande bille : ≥ 750 mm 12%
Gonflement en épaisseur	EN13329	(Exigence ≤ 18%)
Résistance au feu	EN14041	Cfl-S1
Formaldéhyde	EN14041	E1
Résistance au glissement	EN14041	DS
Densité	EN323	950 kg/m³
Résistance aux taches	EN438	5 (groupe 1+2); 4 (groupe 3)
Résistance aux brûlures de cigarettes	EN438	4
Effet d'un pied de meuble	EN424	Aucun désordre (pied de type 0)
Effet d'une chaise à roulettes	EN425	Aucun changement d'aspect ni désordre
Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Impact+		0,11 m²K/W – Convient pour chauffage au sol/ refroidissement par le sol. Instructions d'installation spécifiques sur www.berryalloc.com

CERTIFICATS

- Gestion durable de la forêt : PEFC certifié (07-31-229)
- Etiquetage selon arrêté français 2011-312, émissions de polluants volatils : A+
- DOP : 170-DPLA18-1

GARANTIE

Garantie résidentielle à vie
Garantie commerciale 5 années
Conditions de garantie sur www.berryalloc.com

PEFC Certified
Laminate comes from Sustainably Managed Forests, recycled or controlled sources.
PEFC
PEFC/07-31-229 www.pefc.org

EN14041
CE
DOP: 170-DPLA18-1
NB:1161
18
BerryAlloc nv
Industrielaan 100, B-8930 Menen
Belgium
Laminate floor covering
EN13329

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

WWW.BERRYALLOC.COM