BATIR PEINTURE FER

Peinture antirouille pour la décoration du fer

Définition

Peinture antirouille assurant le double rôle de primaire et de finition. Renforcée uréthane. Existe en 5 qualités : Brillante – Satinée – Mat – Forgée – Martelée.

Destination

Batir Peinture Fer est une peinture à utiliser tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.
Ce produit s'utilise sur les surfaces métalliques en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime.
Les supports adéquats sont le fer et les métaux ferreux, après une préparation soignée.

Propriétés

- Assure la protection du fer et sa décoration.
- Grande dureté et grande souplesse.
- Très bonne tenue extérieure.
- Excellent pouvoir anticorrosion.
- Existe également en qualité Forgée, donnant un aspect mat métallique et Martelée.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

Préparation

- Sur les supports anciens éliminer la rouille par brossage pour revenir à une surface saine. En extérieur pour une résistance optimale appliquer un primaire antirouille.
- Les supports neuf seront dégraissés.
- En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes.

Application

- Bien mélanger avant application.

Pour les produits Brillant – Satin – Mat – Forgé :

- Sur revêtement neuf, appliquer 3 couches de 40 microns secs chacune.
- Sur ancien revêtement, retoucher les parties rouillées et appliquer 2 couches de 40 microns secs chacune.

Brosse et rouleau

- Diluer de 0 à 5 %.

Pistolet

- Diluer de 8 à 10 % avec notre diluant martelé

Pour le Martelé :

- Appliquer une à deux couches.

Brosse et rouleau

- Ne pas diluer

Pistolet

- Diluer à 15 % avec notre diluant martelé
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Caractéristiques techniques

Aspect du film
Brillant – Satin – Mat – Martelée et Forgée

Teintes
19 teintes

Conditionnement
0,5 litre, 2,5 litres et 10 litres.

Liant
Résine glycérophtalique, renforcée uréthane.

Densité
1,25 kg/dm³.

Séchage
(à 20°C, H.R. : 65 %)
- Hors poussières : 3 heures.
- Sec : 8 heures.
- Recouvrable : 12 heures.

Extrait sec
En poids : 73 %.
En volume : 58 %.

Conservation
- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement
8 à 10 m²/l pour une épaisseur sèche de 40 microns.

Caractéristiques règlementaires

Classification
AFNOR
NF T 36-005 - Famille I classe 4a

Assurance
Est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Hygiène et sécurité
Merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Règlementation COV
Conforme à la directive COV 2004/42/CE :
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/l.
Ce produit contient maximum 440 g/l de COV.

Déchets
Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

CED : 080111*.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque.
Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.
Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

reca peintures
RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr