

Teinte	Conditionnement	Référence
Blanc	Boîte 1,470 kg	20142



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Mastic polyester bi-composants pour les travaux de réparation sur carrosserie, tôles classiques et électro zingués.
- Peu s'appliquer éventuellement sur bois, béton et stratifié.
- Très facile à appliquer grâce à sa consistance onctueuse.
- Séchage rapide.
- ponçage à sec sans effort
- Mastic allégé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Pâteux très thixotrope
Teinte	Blanc
Type de liant	Polyester
Durcisseur	Péroxyde de dibenzoyl
Densité	1,47
Point éclair	31°C
Temps de travail	5 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur
Temps de séchage	30 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur
Ponçable et recouvrable	30 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur Grain P100 puis P220 à sec
Température d'application	5 à 30°C
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Poncer, dépolir et dégraisser le support.

APPLICATION

- Mélanger 100g de mastic avec 2g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe de mastic pour 1 grain de café de durcisseur).
- Mastiquer la partie à réparer avec une cale ou une spatule métallique.

FINITION

- Mastic compatible avec les apprêts polyuréthanes, polyester et tous les systèmes de finition carrosserie.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Avec des solvants de nettoyage type acétone, acétate d'éthyle....

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire.
Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.