

RX-207 G+

Rualaix®

RENOMIX G+

Enduit-rénovateur garnissant extérieur fibré et très structuré en poudre (façades très rugueuses et enduits grattés)
Rebouchage, enduisage et ragréage des façades très structurées



RECOUVREMENT

RECOUVRABLE APRÈS SÉCHAGE COMPLET SELON LES RÈGLES EN VIGUEUR, EN TENANT COMPTE DU PH DU PRODUIT, PAR TOUS TYPES D'ENDUITS EXTÉRIEURS ET PEINTURES COMPATIBLES ORGANIQUES ET MINÉRALES EN FILM MINCE, RPE, RSE ET REVÊTEMENTS D'IMPERMÉABILITÉ. NE PAS RECOUVRIR DIRECTEMENT PAR UNE PEINTURE POLYURÉTHANE OU ÉPOXY EN PHASE SOLVANT

CARACTÉRISATION (NFT 36-005) : Famille IV - classe 4c
CODIFICATION (EN 16-566)

G3S4V3W2A0C0R0

EXTÉRIEUR



SUPPORTS

Idéal pour reboucher, ragréer et redresser des surfaces en conservant une finition très granitée

Enduit gratté monocouche, béton, béton cellulaire, brique, pierre, ciment, enduit et mortier de ciment, mortiers, parpaings, maçonnerie et anciens fonds peints absorbants (films minces), plâtre

Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, non gras, absorbants et bien adhérents

QUALITÉS

- Enduit-rénovateur extra garnissant et très structuré en poudre à prise semi-rapide
- Base ciment blanc, résiné et renforcé avec des fibres pour une meilleure cohésion
- Bonne adhérence / Obtention d'une pâte fibrée thixotrope
- Haut pouvoir couvrant : jusqu'à 10mm par passe / Toutes épaisseurs en rebouchage
- Excellente glisse / Peut se redoubler frais sur frais (2 passes dans la journée)
- Idéal pour reboucher et rénover en conservant la structure des façades (évite les effets lisses)
- Permet d'obtenir différents aspects : frotté, serré, brut, enduit gratté / Produit respirant
- Ne pas appliquer sur fonds bloqués, surfaces horizontales ou en sous-face de balcon
- Ne pas appliquer en couches fines inférieures à 2mm
- Conservation: 6 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec hors gel

IDÉAL POUR

- Rénover les supports en respectant la structure des façades



15Kg Palette de 33 seaux de 15 kg.

5Kg Palette de 35 cartons de 4 x 5 kg.

1Kg Palette de 44 cartons de 12 x 1 kg.



Taux de délayage

0.24 - 0.25 Litre d'eau par Kg d'enduit



Consommation

1.75 - 1.80 Kg/m²



13 - 14



Épaisseur maximum d'application

10 mm pour enduire
Sans limite pour reboucher



Adhérence

>16 Kg/cm²



Classement au feu

A2 - s1 - d0 - Combustible



Vie utile

2 - 3 H



Séchage sur 1 mm d'épaisseur

3 - 4 H



Granulométrie maximum

1500 microns