

IMPRESSION & FIXATEUR FAÇADE

Impression façade polyvalente microporeuse pour supports sains



DESTINATION

Impression acrylique pour imprimer les vieux fonds non farinant, les supports neufs, supports alcalins. Régule les bétons et crépis sains. Sur fonds poreux, farinants et friables utiliser un fixateur solvanté.

PROPRIÉTÉS

- Insensible à l'alcalinité du support.
- Excellente adhérence.
- Fixe et isole le support.
- * Garanti 5 ans dans le cadre du respect des consignes d'utilisation. La garantie se limite au remboursement du produit sur présentation du bidon et du ticket d'achat.

MISE EN ŒUVRE

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1. Pour les surfaces exposées au soleil, choisir des teintes dont l'indice de luminance Y est supérieur à 35% ou dont le coefficient d'absorption solaire est inférieur à 0,7.

PRÉPARATION

- Les surfaces à peindre seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés. Attendre 24 heures minimum avant de peindre la façade.
- Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...).
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille.

APPLICATION

- Bien mélanger avant application.
- Sur fonds cohérents, appliquer 1 couche de PRIM'O.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, par grand vent, en plein soleil et par temps de pluie.

DILUTION

Diluant : Eau Dilution brosse-rouleau : 5 à 8 % Dilution pistolet : 3 à 5 %

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT DU FILM Mat	LIANT Résine acrylique	RENDEMENT 4 à 8 m²/L
BRILLANT SPECULAIRE Inférieur à 5 sous 85°.	DENSITÉ 1,32	CONSERVATION 24 mois
TEINTES Blanc	SECHAGE (à 23°C, H.R. :50 %) • Sec : 1 heure. • Recouvrable : 2 heures.	CONDITIONNEMENT 10 litres.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION NF T 36-005 - Famille I classe 7b2 NF EN 1062-1 G3E2S1V2W3A0C0
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Merci de consulter notre fiche de données de sécurité
RÈGLEMENTATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l. Ce produit contient moins de 5 g/l de COV.
DÉCHETS Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ne pas jeter le produit et les résidus de lavage dans les canalisations (évier, toilettes...), les caniveaux, dans la nature ou avec les ordures ménagères.

La présente fiche technique annule et remplace toute version antérieure. L'évolution de la technique étant permanente, nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatifs. Ils doivent être adaptés à la nature et l'état des fonds à peindre. Les données de cette fiche sont valables pour le produit blanc.