

STYL' BÉTON

Enduit décoratif d'aspect béton



LES PRODUITS
À EFFETS
DÉCORATIFS



CHROMATIC
SYSTEM®

DESTINATION

Pour la décoration des murs intérieurs de locaux individuels ou collectifs en travaux neufs ou d'entretien

QUALITÉS DOMINANTES

- Monoproduit prêt à l'emploi
- Très bon garnissant limitant les préparations de fonds
- Très facile d'application
- Grande dureté du produit
- Grande modularité du produit laissant libre cours à la créativité des applicateurs
- Teintable en machine à teinter

TEINTES

Disponible dans les teintes décoratives du nuancier Styl'béton et 100% du nuancier Chromatic

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat

Caractéristiques techniques

RENDEMENT	1 à 1,5 Kg /m ² selon la nature des supports
CONDITIONNEMENT	5 et 10 Kg
DENSITÉ MOYENNE	1,20 (± 0,05) à 20°C (densité variable selon les teintes)
EXTRAIT SEC EN VOLUME	82% ± 2%
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	• Sec au toucher : 4 heures environ • Redoublable : 24 heures

Observations

CLASSIFICATION NT T 36-005	Famille III – Classe 2
CLASSIFICATION COV	Valeur UE pour ce produit (cat A/l) : 200 g/l (2010) Ce produit contient maximum 15 g/l COV Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	12 mois en emballage hermétique d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

STYL' BÉTON

Enduit décoratif d'aspect béton

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Aspect « lissé » : lisseuse inox et spatule plastique

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

Supports	Travaux préparatoires	Impression	Finition
Béton et dérivés neufs	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de SUPER DULPRIM dilué à 10% - de White-Spirit	Se reporter aux étapes de mise en œuvre du paragraphe "Application"
Plâtre et dérivés Plaque de plâtre à épiderme cartonné	- Brossage - Egrenage, grattage - Epoussetage	Privilégier couche de DULIPRIM HydroPlus dont la structure favorise l'accroche de STYL' BÉTON	
Anciennes peintures peu adhérentes	- Grattage - Lessivage - Rinçage	Dans le cas de reprises partielles d'enduit 1 couche DULIPRIM dilué à 10% de White-Spirit	
Anciennes peintures adhérentes	- Lessivage - Rinçage - Ponçage pour favoriser l'accroche		
Anciennes toiles de verre déjà peintes adhérentes	- Lessivage - Rinçage		
Carrelage et faïence murale	- Brossage - Egrenage - Epoussetage		

* Pour améliorer la résistance à la salissure une couche d'Ultrabois Lasure Acryl Satin incolore au spalter peut être appliquée une fois le système appliqué et sec.

Astuces

Attendre 24 heures après la mise à la teinte du produit avant utilisation sur chantier.

Le camouflage des parties adjacentes permet de déposer les produits composant le système sans prendre de précautions excessives, et donc de gagner du temps sur le chantier.

Avant démarrage du chantier, il est fortement conseillé de réaliser une surface témoin pour maîtriser la dépose et le geste et valider l'esthétique finale du produit au regard de la très grande modularité du produit.

Pour éviter des stries disgracieuses lors de l'application, choisir une lisseuse inox aux bouts arrondis, et adapter la taille de l'outil en fonction de la surface à recouvrir.

Si le fût n'est pas entièrement consommé, bien nettoyer le pourtour intérieur du bidon et le couvercle, refermer le fût de façon hermétique avant stockage.

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

STYL' BÉTON

Enduit décoratif d'aspect béton

LES PRODUITS
À EFFETS
DÉCORATIFS

Application

Aspect « lissé »



Dépose en plein à la lisseuse inox de STYL' BÉTON (rdt : 700 g à 800 g/m²) (photo1). Après séchage, réaliser un léger égrenage, puis renouveler l'opération en seconde couche (rdt : 300 g à 400 g/m²) (photo2). Rendu final (photo 3).

Il est souhaitable que le chantier soit réalisé par une seule et unique « main ».

Résultat



Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com