



Date : 2007 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 4a

Caractéristiques de la Peinture	Méthode	Spécifications
Nature de la résine		Glycérophtalique
Sec au toucher	T 20°C	6 Heures
Recouvrable	T 20°C	24 Heures
Aspect		Brillant
Hauteur de brillance	Angle 60°	60% à 80%
Rendement	NFT 30-073	16 m ² /L
Conditionnements		0.5L et 2.5L

SUPPORTS

Tout support sauf Alcalin

DESTINATION

Intérieur - Extérieur

OUTILS

Rouleau laqueur,
pinceau spécial glycéro

PROPRIÉTÉS

Avi 9 Brillant est une peinture glycéro hautement résistante idéale pour la décoration de vos murs et boiseries (portes, fenêtre, plinthe, meuble...). Sa formule vous assure un très bon rendu pour un résultat durable. Recommandée pour la décoration des salles de bains et cuisines.

- Lessivable.
- Existe en 16 teintes.
- En extérieur sur boiseries et meubles de jardin.

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres.

Éliminer les parties non adhérentes par tout moyen approprié.

Dépolir les anciennes peintures brillantes ou satinées, à l'aide d'un abrasif à l'eau pour un meilleur accrochage.

Lessiver les surfaces trop encrassées, en commençant par le bas du support -rincer abondamment- laisser sécher.

Sur métaux ferreux, appliquer préalablement la sous-couche adaptée.

Sur plâtre et dérivés, les supports non peints et les fonds absorbants, appliquer préalablement la sous-couche adaptée.

Sur fonds spécifiques, appliquer préalablement la sous couche adaptée.

APPLICATION

Remuer avant l'utilisation avec une spatule plate. Appliquer **Avi 9 Brillant** en une première couche fine, de façon régulière, croiser et tirer. Attendre 24 heures et appliquer une deuxième couche.

Astuce : Humidifier les sols pour éviter de soulever la poussière qui se collerait instantanément sur la peinture pendant le séchage et ferait apparaître des grains inesthétiques.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer les taches fraîches et les outils avec du White Spirit.

Ne pas appliquer :

- en intérieur, par une température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C et une hygrométrie supérieure à 65%,
- en extérieur, par une température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C et une hygrométrie supérieure à 80%,
- directement sur support pulvérulent sans traitement préalable,
- sur support humide, gelé ou condensant,
- sur bois exotique sécrétant des huiles anti-siccatives,
- sur support alcalin : mortier, béton...(façade),
- sur papier peint ou fibre de verre sans effectuer un test préalable,
- en surcharge (surtout à l'horizontale), le temps de séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux,
- sur support chaud.

SÉCURITÉ

Inflammable.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Contient de l'éthylméthylcétoxime et des carboxylates de cobalt : Peut déclencher une réaction allergique.

Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/d) < 300 g/l (2010)

Ce produit contient max 300 g/l COV