



SC1

BOIS EXTÉRIEUR

SOLUTION EXTÉRIEURE SOUS-COUCHE

PROPRIÉTÉS

- Renforce l'accrochage des finitions.
- Microporeuse.

DESCRIPTION

La SC1 est une sous-couche blanche destinée à la préparation et à la protection des bois pour une accroche optimale des peintures.

Elle peut être recouverte par la plupart des peintures acryliques ou glycérophthaliques monocomposants.

FINITION	FORMAT	USAGE
Mat	0,5 L / 2,5 L	Extérieur

Édité le 12/06/2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Classe I famille 4a/7b2 selon NFT36-005
Nature	Peinture à base de résine alkydes et acryliques
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.51 ± 0.05
Viscosité à 25°C	0.24 -0.28 Pa.s-1
Point éclair	Non classé inflammable
pH	8-9
Supports d'application	Toutes essences de bois exceptées chêne, châtaignier, iroko et red cedar
Rendement	6 à 10 m ² au litre maximum par couche
	Sec au toucher : 3 heures
	Recouvrable : après 12 heures
Séchage	Sec et dur : après 24 heures
	Les temps de séchages peuvent varier en fonction des conditions d'application, de températures et d'humidité.
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Dilution	Prêt à l'emploi
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Ce produit contient max. 10 g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- Les bois exotiques neufs seront dégraissés puis traités avec la SOUS COUCHE UNIVERSELLE ABSOLUE Oxi*.
- Les bois résineux seront préalablement égrenés et dégraissés si nécessaire (résine).
- Les bois peints seront poncés ou décapés afin d'éliminer au maximum l'ancienne peinture pour revenir au bois brut.
- Craint le gel et les fortes chaleurs au stockage.

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré.
- En cas de lavage ou de pluie, laisser sécher le bois 3 jours de temps sec. Le bois doit être à moins de 18% d'humidité lors de l'application.
- La sous-couche est prête à l'emploi. Elle s'applique au pinceau ou au rouleau à poil fin à moyen.
- Appliquer une première couche de SC1 pure. Il est possible de diluer jusqu'à 10% maximum avec de l'eau pour faciliter l'application et favoriser la pénétration dans les pores du bois ou en cas de bois très absorbant.
- L'application se fait dans le sens du fil du bois. Veiller à corriger les coulures rapidement après leur formation. Procéder à une application longitudinale sans croiser les passes. Attention au surdosage à l'endroit du déchargement du rouleau ou du pinceau.
- Si une dilution a été faite pour l'application de la première couche, il est fortement recommandé de procéder à une seconde couche de produit pur (ou faiblement dilué max 3%). Un léger égrenage au papier de verre grain 200 à 240 entre les 2 couches permet d'éliminer les éventuelles fibres de bois relevées.
- Avant d'appliquer la finition, un léger égrenage au papier de verre grain 200 à 240 entre les 2 couches permet d'éliminer les éventuelles fibres de bois relevées et d'affiner le grain pour un meilleur fini.
- Attendre le séchage complet (sec et dur) avant de recouvrir.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d'édition : 12/06/2024.

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70