



FICHE DE MISE EN ŒUVRE : Notice 082

FACADES EN BRIQUES OU EN PIERRES CALCAIRES DURES

- **Imperméabilisation**
- **Prévention des agressions atmosphériques : pluies acides, gel, ...**
- **Pollution**
- **Traces noires**

Mode opératoire :

- **Préparation du support :** Procéder à un essai sur une petite surface avant toute application pour vérifier la porosité du support (cf. tableaux ci-dessous) et s'assurer de l'innocuité du traitement : absence d'efflorescence ou de changement d'aspect du support
Si le support est très poreux (Tuffeau ou autres), merci de nous consulter.
- Nettoyer la surface à traiter à l'aide du CRISTO NET, du NETTOYANT 75 ou de l'ULIFACADE en veillant à ne pas attaquer le calcin de la pierre ou la cohésion de l'enduit : se reporter aux fiches techniques des nettoyeurs.
- Sur support sec ou légèrement humide – moins de 40% d'humidité (indice 4 sur 10) – appliquer au pulvérisateur ou à la brosse 1 à 2 couches de MIGRASTOP 08 sur la surface à traiter.
- Après chaque application en cas de présence d'excédent pratiquer à un essuyage.
Prévoir un intervalle de 4 heures minimum entre deux couches.
La mise en service peut se faire après 72h de séchage.
L'apport d'eau dans ses premières 72 h pourra entraîner l'apparition d'efflorescences.

Consommation moyenne indicative :

Matériel : Matériel permettant de doser 15 ml : pipette en plastique (médicament) ; cuillère à soupe.

Mode opératoire pour supports verticaux :

Mettre le matériel de dosage rempli d'eau en contact avec le mur.

Faire couler lentement, environ 3 secondes, la dose de 15 ml d'eau sur le support.

Interprétation des résultats :

Longueur de la tâche d'eau	Rendement indicatif par couche		Nombre de couche
Inférieur à 10 cm	Support très poreux : nous consulter		
De 10 à 20 cm	0,2 litre/m ²	5 m ² /litre	2
De 20 à 40 cm	0,14 litre/m ²	7 m ² /litre	2
Supérieur à 40 cm	0,1 litre/m ²	10 m ² /litre	1



Mode opératoire pour supports horizontaux :

Faire couler une dose de 15 ml d'eau sur le support.

Interprétation des résultats :

Temps d'absorption de l'eau	Rendement indicatif par couche		Nombre de couche
Inférieur à 2 minutes	Support très poreux : nous consulter		
De 2 à 3 minutes	0,2 litre/m ²	5 m ² /litre	2
De 3 à 5 minutes	0,14 litre/m ²	7 m ² /litre	2
Supérieur à 5 minutes	0,1 litre/m ²	10 m ² /litre	1

Entre 2 couches de MIGRASTOP 08, la consommation baisse du fait du traitement minéralisant.

Précautions

d'emploi : Lire attentivement la fiche technique du MIGRASTOP 08.

Avertissement : Des efflorescences peuvent apparaître après application pendant la durée de réaction du MIGRASTOP 08 et, ou, en cas d'excédent de produit. Selon les cas, prévoir une disparition sous quelques mois ou procéder à un brossage.