

# ORÉA MAT

## Peinture-laque mate aux résines acryliques en phase aqueuse

LES  
LAQUES



ABSOLU  
SYSTEM

### DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures et des boiseries intérieures en travaux neufs ou d'entretien
- Etat de finition A ou B (travaux soignés)

### QUALITÉS DOMINANTES

- Facile d'application
- Séchage rapide, redoublable dans la journée
- Beau rendu
- Ne jaunit pas
- Sans odeur pour une occupation rapide des locaux
- Facile d'entretien
- Capteur de formaldéhyde

### TEINTES

Blanc, 1170 teintes du nuancier Chromatic® et 128 teintes de la collection Evocations

### DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat velouté : 13% sous 85°

## Caractéristiques techniques

### RENDEMENT

10 à 14 m<sup>2</sup>/l

### CONDITIONNEMENT

Blanc : 1, 3 et 10 litres  
Teintes : 1 et 3 litres

### DENSITÉ MOYENNE

1,39 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

### EXTRAIT SEC EN VOLUME

38% (± 2%)

### EXTRAIT SEC EN POIDS

54% (± 2%)

### TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 2 heures
  - Redoublable : 6 heures
- En atmosphère humide, et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

### RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13 300 : Classe 1

## Mise en œuvre

### MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse : « spécial acrylique »
- Rouleau : microfibre ras 6 mm ou 10 mm, ou polyamide texturé 8 mm
- Pistolet

### DILUTION

Prêt à l'emploi

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (solvants si produit sec)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet [www.guittet.com](http://www.guittet.com)

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition intérieure
Plâtres et dérivés secs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brossage</li> <li>Egrenage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'ODYSSEE PRIM*</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches d'ORÉA MAT</li> </ul>
Bois et dérivés neufs ou remis à nu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyage</li> <li>Dégraissage si nécessaire</li> <li>Ponçage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'EUROPRIMER+ dilué de 5 à 10% d'eau</li> </ul>	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Rinçage</li> <li>Ponçage si nécessaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'ODYSSEE PRIM*</li> </ul>	
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Rinçage</li> <li>Grattage</li> <li>1 couche d'impression adaptée</li> <li>Révision à l'enduit sur les parties remises à nu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'ODYSSEE PRIM*</li> </ul>	
Métaux ferreux (occasionnellement)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elimination de la rouille par brossage, grattage, meulage</li> <li>Epoussetage</li> <li>Dégraissage</li> <li>1 couche d'impression adaptée sur les parties remises à nu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de CHROMAGUI dilué à 5% de White-spirit</li> </ul>	
Métaux non ferreux et PVC (Occasionnellement et sur petites surfaces)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dégraissage</li> <li>Dérochage</li> <li>Rinçage soigné</li> <li>Séchage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de PRIMATEC dilué à 5% d'eau</li> </ul>	

\*Sauf béton et dérivés neufs

### Observations

<b>NOTA</b>	Comme toute laque en phase aqueuse, ORÉA MAT doit être appliquée en charge en évitant de la travailler comme une laque en phase solvant. Il est conseillé d'utiliser ORÉA SATIN dans les locaux d'usage intensif.
<b>CLASSIFICATION NT T 36-005</b>	Famille I - classe 7b2
<b>CLASSIFICATION COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 1 g/l COV en blanc et 2 g/l COV en teinte Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
<b>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</b>	Classe A+
<b>CONSERVATION</b>	12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
<b>HYGIÈNE ET SÉCURITÉ</b>	Se conformer aux indications portées sur l'emballage Fiche de données de sécurité disponible sur le site <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> Fiches techniques disponibles sur le site Internet <a href="http://www.guittet.com">www.guittet.com</a>