



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

RC Angoulême B410 504 641  
Chèques Postaux 435-81 Bordeaux  
Code APE 245 A  
Gencod 3 10 724

ISSEMENT PINTAUD  
Pintaud É 16230 MANSLE  
43.21 É Fax : 05.45.22.43.25

N°SIRET 410 504 641 00011  
N°INSEE 410 504 641  
Fichier National des Fournisseurs  
Code 16015 D

## FICHE TECHNIQUE 12 AOUT 2003

### ENCAUSTIQUE AEROSOL LA TRIOMPHANTE

#### COMPOSITION :

Cires dures végétales ou monocristalline  
Térébenthine  
Pyréthine de synthèse en milieu solvanté  
Cire d'abeille 6%  
Agents cirants : 9.34% (dont cire d'abeille)  
Boîtier aérosol fer blanc  
Remplissage conforme à la directive gamme européenne et à l'arrêté du 17 octobre 1984 à 400ml net  
Poids du gaz propulseur : 102 grammes  
Poids du produit actif : 168 grammes  
Pression : 2.5 kg :cm<sup>2</sup>  
Propulseur non halogéné, préserve la couche d'ozone.

#### CARACTERISTIQUES :

Anti poussière et brillant longue durée. La composition permet d'obtenir une bonne pénétration du bois et un excellent étalement. On obtient en surface un film très brillant et très résistant aux tâches et à l'eau.  
Utiliser l'aérosol à température ambiante, bien agiter avant l'emploi.  
Vaporiser à une distance de 20 cm, étaler uniformément, attendre quelques minutes, polir avec un chiffon lainage.  
En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau, consulter un ophtalmologiste.  
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et consulter un médecin.

#### NOTA :

Récipient sous pression à protéger des sources de chaleur, des rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.  
Ne pas percer ou brûler même après utilisation.  
Conserver hors de portée des enfants.



**PDF**  
Complete

*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)