

Amerfloor Marking



/ Color &
Protection

DEFINITION

- ▶ Peinture de marquage au sol à base de résines acryliques en phase solvant.

DESTINATION

- ▶ Marquage des chaussées, des parkings, aires de stockage et passages piétons.
- ▶ Travaux neufs et rénovation.
- ▶ Intérieur et extérieur.

AVANTAGES PRINCIPAUX

- ▶ Monocomposant.
- ▶ Facilité d'application.
- ▶ Remise en circulation après 30 minutes à 20°C.
- ▶ Applicable en forte épaisseur.

UTILISATION

Préparation des fonds

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les DTU 59-1 et DTU 59-3.

La température ambiante sera comprise entre +5°C et +35°C et celle du support entre +5°C et +30°C et devra être de +3°C au-dessus du point de rosée.

Sur béton ou ciment : élimination des laitances et des produits de cure par tous moyens appropriés, dépoussiérage.

Sur asphalte : dégraissage suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et séchage.

Sur anciens fonds : sains, secs, propres et compatibles (prévoir un dépolissage des surfaces) (voir dépliant "Marquage").

Préparation du produit

Bien homogénéiser le produit de préférence à l'aide d'un agitateur mécanique à vitesse lente < 300 tours / minute. Ajouter si nécessaire le diluant sous agitation.



Amerfloor Marking



► Matériel d'application

Brosse et rouleau : dilution 0 à 2% avec du diluant P.

Pistolet sans air : buse 19 à 23/1000^e, pression 200 à 250 bars, dilution 0 à 10% avec du diluant P.

► Nettoyage des outils

Diluant P.

► SYSTÈME RECOMMANDÉ

► 1 couche d'Amerfloor Marking.

► CARACTÉRISTIQUES

Brillance	Mat
Teintes	Blanc, jaune, bleu, noir
Densité à 20°C	1,60 +/-0,1 (blanc)
Extrait sec en poids	76 +/-2%
Extrait sec en volume	55 +/-2%
Séchage toucher à 20°C	5 minutes
Circulable voitures	30 minutes
Rendement moyen (m ² /l)	2 à 4 m ² /l
COV en g/l sans dilution	384
COV en g/l avec dilution	431
Point éclair	Inférieur à 21°C
Conditionnement	5 litres / 10 litres
Conservation en bidon d'origine non entamé	12 mois
Famille AFNOR NFT 36-005	I 7b1

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.