

BATICOUSTIC

REVÊTEMENTS DE SOLS COMPACTS ET ISOPHONIQUES
CLASSÉS EN LÉS SPÉCIAL GRAND TRAFIC



DESCRIPTIF PRODUIT

EPAISSEUR TOTALE	EN ISO 24346	mm	3.25
EPAISSEUR COUCHE D'USURE	EN ISO 24340	mm	0.59
POIDS	EN ISO 23997	g/m ²	2725
LARGEUR DES LÉS	EN ISO 24341	cm	200
LONGUEUR DES LÉS	EN ISO 24341	ml	25

CLASSIFICATION

CLASSIFICATION NORME PRODUIT			NF EN ISO 11638
CLASSEMENT EUROPÉEN	EN ISO 10874	classe	33 - 42
CLASSEMENT UPEC			U3P3E2/3C2
CERTIFICATION QB UPEC A+ (EVALUATION.CSTB.FR)	QB 30	n° certif	7002/301-058.1
ISOLATION ACOUSTIQUE BRUIT DE CHOC	EN ISO 717-2	dB	19
SONORITÉ À LA MARCHE	NF S 31074	dB	< 65
RÉACTION AU FEU	EN 13501-1		Bfl-s1
POTENTIEL DE CHARGE	EN 1815	kV	< 2
GLISSANCE	DIN 51130	classe	R10

PERFORMANCE

RÉSISTANCE À L'USURE	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
GROUPE D'ABRASION	QB 30	groupe	T
STABILITÉ DIMENSIONNELLE	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
POINÇONNEMENT STATIQUE RÉMANENT	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20

POINÇONNEMENT : VALEUR MOYENNE MESURÉE		mm	≈ 0.10
ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTE (TYPE H)	ISO 4918		OK
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
SOLIDITÉ LUMIÈRE	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6
TRAITEMENT DE SURFACE			PROTECSOL
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES (1)	EN ISO 26987	classe	OK
ACTIVITÉ ANTI-BACTÉRIENNE (E.COLI - S.AUREUS - MRSA) (2)	ISO 22196		>99% - Ne favorise pas la prolifération
ACTIVITÉ ANTI-VIRALE (CORONAVIRUS HUMAIN 229E) (2)	ISO 21702		>99.3% après 2h activité virucide

ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DE L’AIR

TVOC APRÈS 28 JOURS	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10
CERTIFICATION			FLOORSORE

