


TETRA RS IMPRESS

Impression universelle aux résines alkydes en phase solvant

Intérieur-Extérieur | Phase solvant

Usages	- Intérieur / Extérieur, pièces sèches et humides - Destinée aux supports courants du bâtiment (sauf supports alcalins), aux fonds farinant et aux boiseries - Travaux neuf et rénovation
Propriétés  ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	- Favorise l'adhérence des enduits et peintures - Régularise la porosité des supports - Améliore l'opacité des systèmes - Recouvrable par de nombreuses finitions phases aqueuses et solvants et revêtements muraux collés et papiers peints - Bloque les fonds absorbants et les fonds bois - Microporeux : laisse respirer le bois - Bon pouvoir mouillant - Séchage rapide
Classification	AFNOR T 36-005 : Famille I, classe 4a
Caractéristiques	
Aspects du feuil sec	Mat, tendu
Brillant spéculaire	< 10 sous 60°
Densité du blanc	1,54 Kg/L
Extraits secs	76% en poids 53% en volume
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 749 g/L de COV.
Séchage et durcissement A 20°C et 65% H.R.	- Hors poussière : 2 heures - Sec : 4 heures - Recouvrable : 6 à 8heures
CDT / Teintes	- Blanc et teintes pastel à partir du blanc courant. - Disponible en 1L, 3L et 15L
Conservation	2 ans en emballage d'origine, non ouvert - Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Bien refermer le bidon après usage.
Recommandations particulières	- Pour la préservation de l'environnement, l'emballage, le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou dans l'évier. Se renseigner auprès des collectivités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. - Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides. - Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.
Hygiène et sécurité	- Produit non classé dangereux selon les directives en vigueur. - Consulter la fiche de données de sécurité (www.plasdox.com)

TETRA RS IMPRESS

Mise en œuvre

Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	8 à 14 m²/L selon les supports et le mode d'application choisi
Matériel d'application	- Brosse spéciale glycéro - Rouleau rayé jaune selon la finition souhaitée - Pistolet
Dilution	- Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi. Diluer sur fonds poreux de 5 à 15% au White Spirit en fonction du support - Pistolet : Dilution de 5 à 10% au white spirit
Nettoyage des outils	Au White Spirit, immédiatement après usage.
Conditions climatiques	En conformité avec le DTU 59.1 Eviter tous supports gelés, humides ou condensant.
Supports non revêtus	Etat et qualité conformes au DTU 59.1 <u>Intérieurs</u> : - Plâtre et dérivés, y compris les carreaux de plâtre hydrofugés et pulvérulents - Supports à base de liants hydrauliques, préalablement enduits <u>Intérieurs et extérieurs</u> : - Bois et dérivés de bois, sauf, en pièces très humides, les bois tels que : Teck, Iroko, Doussier, Western Red Cedar (prescription spéciale)
Supports revêtus	- Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes mono-composantes - Autres supports : nous consulter
Ne pas appliquer sur	Badigeons et huiles chaulées
Préparation des fonds	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquels s'ajoutent des préparations particulières : <u>Non revêtus</u> : - Liants hydrauliques : Enduisage obligatoire. - Bois et dérivés : Dégraissage avec DILUANT EPOXY si nécessaire avant impression <u>Revêtus</u> : - Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage

Tableau de mise en œuvre

Impression ou primaire*	1 couche de TETRA RS IMPRESS
Finition	1 ou 2 couches de peintures de finition en phase solvant ou aqueuse, papiers peints et revêtement muraux (pour ces derniers, dilution impérative)

*Se reporter aux fiches correspondantes

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site plasdox.