ARMATURE 1000

Armature non tissée polyester pour système d'imperméabilité

Extérieur

FINITION

- ARMATURE 1000 est une armature non tissée polyester calandrée pour systèmes d'imperméabilité TOP+IMPER I4.

DESTINATION et PROPRIETES

- ARMATURE 1000 s'utilise sur supports lisses ou très peu structurés en traitement ponctuel sur les fissures ou en traitement complet lors d'une étanchéité générale des parois (pour supports structurés, utiliser ARMATURE 2000).
- Ne s'effrange pas.

MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application** : Brosse, rouleau, lisseuse ou taloche en plastique.
- **Recouvrable :** Voir fiches techniques des produits concernés.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas utiliser d'autres produits que TOP+IMPER SOUS-COUCHE ou TOP+IMPER LISSE ou TOP+IMPER MONOMAT selon les finitions choisies, pour fixer ARMATURE 1000

CARACTERISTIQUES

- Epaisseur : 0,2 mm
- Poids : 50 g/m²

CONDITIONNEMENT

- Grand rouleau de 1,00 x 50 m
- Petit rouleau de 0,22 x 25 m

ARMATURE 1000

DESCRIPTIF

Se conformer aux prescriptions des DTU en vigueur et spécialement au DTU 42-1
Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

TRAITEMENT ENVISAGE	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	MISE EN ŒUVRE DE L'ARMATURE 1000
Traitement des fissures dont la largeur est supérieure à 10/10e de mm Travaux de renforcement (*) Concerne les parties horizontales telles qu'acrotères, appuis, bandeaux, épaisseurs de dalles, etc....	Se reporter aux Fiches Techniques Produits	Empâter le support au rouleau, soit 400 g/m² minimum de TOP + IMPER SOUS-COUCHE **ou** TOP + IMPER LISSE ou TOP+IMPER MONOMAT Maroufler l'armature en évitant de faire des plis. Sur l'armature tendue, ajouter 200 g/m² minimum de TOP + IMPER SOUS-COUCHE **ou** TOP + IMPER LISSE ou TOP+IMPER MONOMAT Après séchage (36 heures), appliquer le système de finition choisi.
Traitement en plein avec armature (classe I4) Système : TOP + IMPER LISSE	Se reporter à la Fiche Technique Produit	Empâter quelques m² avec TOP+IMPER LISSE (minimum 400 g/m²) Maroufler l'armature en évitant de faire des plis. Sur l'armature tendue, ajouter 300 g/m² minimum de TOP + IMPER LISSE ou TOP+IMPER MONOMAT Les recouvrements entre lés feront au minimum 5 cm. Le lé supérieur doit toujours recouvrir le lé inférieur. Après séchage (36 heures), appliquer 1 couche de TOP + IMPER LISSE à 400 g/m² minimum.
Traitement en plein avec armature (classe I4) Systèmes : TOP+IMPER MAT TOP+IMPER STRUCTURÉ TOP+IMPER TALOCHÉ TOP+IMPER RIBBÉ	Se reporter à la Fiche Technique Produit	Empâter quelques m² avec TOP+IMPER SOUS-COUCHE (minimum 600 g/m²) Maroufler l'armature en évitant de faire des plis. Sur l'armature tendue, ajouter 200 g/m² minimum de TOP + IMPER SOUS-COUCHE. Les recouvrements entre lés feront au minimum 5 cm. Le lé supérieur doit toujours recouvrir le lé inférieur. Après séchage (36 heures), appliquer 1 couche de **ou** TOP+IMPER MAT à 300 g/m² minimum. **ou** TOP+IMPER STRUCTURÉ à 1 800 g/m² minimum **ou** TOP+IMPER TALOCHÉ à 1 600 g/m² minimum **ou** TOP + IMPER RIBBÉ à 2500 g/m² minimum
Traitement en plein avec armature (classe I4) Système : TOP+IMPER MONOMAT	Se reporter à la Fiche Technique Produit	Empâter quelques m² avec TOP+IMPER MONOMAT (minimum 400 g/m²) Maroufler l'armature en évitant de faire des plis. Sur l'armature tendue, ajouter 400 g/m² minimum de TOP + IMPER MONOMAT Les recouvrements entre lés feront au minimum 5 cm. Le lé supérieur doit toujours recouvrir le lé inférieur. Après séchage (36 heures), appliquer 1 couche de **ou** TOP+IMPER MONOMAT à 400 g/m² minimum.

(*) Utiliser dans ce cas ARMATURE 2000

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - Département Astral Bâtiment - Z.I. les Bas Prés - BP 70113 - Montataire Cedex
Tel. 03.44.64.91.00 – Fax : 03.44.64.92.07 - Internet : www.astral-batiment.com

Edition Aout 2011 - V02