

DECOLLE TOILES DE VERRE

PRÉPARATION DES MURS

**Décolle toutes les toiles de verre, qu'elles soient peintes ou non.
Formule brevetée.**



DESTINATIONS

- Décolle toutes les toiles de verre, qu'elles soient peintes ou non, **ainsi que tous les papiers vinyles, même lourds.**

AVANTAGES

- Formule gel avec indicateur coloré **pour visualiser les zones traitées.**
- Détrempe ultra efficace : le **Décolle Toile de verre** pénètre totalement et en profondeur les toiles de verre peintes, quelle que soit la peinture utilisées (acrylique ou glycérophthalique).

MISE EN OEUVRE

- Mélanger le Décolle Toiles de verre jusqu'à ce que le gel soit bien homogène.
- Appliquer généreusement le produit à l'aide d'une brosse à encoller (env.200g/m²).
- Veiller à bien recouvrir uniformément toute la surface à décoller.
- **Laissez agir le produit pendant 40 minutes.**
- Une fois le temps de détrempe écoulé, vous disposez d'environ une demi heure pour procéder au décollement de la toile de verre dans les meilleures conditions.
- A l'aide d'une spatule ou d'un couteau à enduire, amorcer le décollement de la toile de verre en commençant par le haut du mur, au niveau d'un raccord.
- Tirer lentement vers le bas, sur toute la largeur du lé.
- Une fois la toile de verre décollée, poncer les restes éventuels de peintures et rincer les murs.
- Laisser sécher pendant 2 heures.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau tiède.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30081971	seau plastique 5 l	1	3549210024811

SECURITE

Utiliser le produit dans un local aéré. Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas avaler. Porter des gants et des lunettes contre les projections éventuelles de produit. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.