

COMUS

Le concentré
de performance

ACRYL'ÉCRAN

- ✓ *Isole les supports*
- ✓ *Aspect mouillé*
- ✓ *Facile d'application*
- ✓ *Multisupports*

DESCRIPTIF

Nom	ACRYL'ÉCRAN
Dénomination	Sous-couche acrylique incolore en phase aqueuse pour les systèmes anti-graffitis COMUS. Evite, sur la majorité* des fonds minéraux poreux, l'aspect mouillé dû à l'application des vernis de protection anti-graffitis. Isole les supports déjà peints, évite la détrempe des revêtements sensibles type Pliolite et Glycéro.
Phase	<input type="checkbox"/> SOLVANT <input checked="" type="checkbox"/> AQUEUSE
Destination	<input type="checkbox"/> INTERIEUR <input type="checkbox"/> EXTERIEUR <input checked="" type="checkbox"/> INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	Tous supports poreux bruts : pierre, béton, enduit ciment, brique... Tous supports peints avec des peintures détremposables : Glycéro, Pliolite ou anciens crépis.
Matériel d'application	<input checked="" type="checkbox"/> ROULEAU <input type="checkbox"/> PULVERISATEUR <input checked="" type="checkbox"/> BROSSE <input checked="" type="checkbox"/> PISTOLET
Teinte	Incolore
Aspect	<input checked="" type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> SATIN <input type="checkbox"/> VELOURS
Conditionnements	3L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005, famille I classe 7b2
Directive Européenne COV 2004/42	Valeur limite en EU = 30 g/l (2010)
COV en air intérieur (28j)	Ce produit contient au maximum 29 g/l de COV
Densité	1,05 +/- 0,05
Extrait sec en poids	38 +/- 2 %
Brillant spéculaire	15%
Liant	Acrylique en émulsion
Solvant	Eau

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	1 couche	
Rendement	12 à 15 m ² /L/couche	
Séchage 23°C	Hors poussière	15min
	Sec au toucher	30 minutes
	Recouvrable	24 heures
Dilution	Brosse et rouleau : prêt à l'emploi, si besoin : 5 % d'eau Pistolet : 5 à 10 % d'eau	
Nettoyage du matériel	Eau	

CONSEILS D'APPLICATION

Appliquer sur des supports sains, propres, secs et dépolissés.

Eliminer par grattage et brossage les parties non adhérentes.

Les anciennes peintures doivent être lessivées (lavage haute pression). Les graffitis existants doivent être soigneusement éliminés avant l'application du vernis.

ACRYL'ECRAN peut être recouvert par le vernis de protection anti-graffitis permanent ECRAN 400 de COMUS.

RECOMMANDATIONS

PREPARATION DES SURFACES

Sur certains matériaux, l'application du vernis ACRYL'ECRAN peut légèrement modifier l'aspect du support, il est donc conseillé de procéder à un essai préalable sur une partie peu visible. Sur des fonds à forts relief (crépis, projeté...) l'application au rouleau est à proscrire : risque de zonage blanc important.

Ne pas appliquer sur béton neufs (séchage : 21 jours minimum) et à une température inférieure à 5 °C.

Sur des surfaces nouvellement peintes, attendre 15 jours de séchage avant d'appliquer le vernis ACRYL'ECRAN.

RAPPEL:

AUTRE

Conservation: 24 mois dans son emballage d'origine fermé. À l'abri du gel et de la chaleur.

Point éclair: NC

Déchet: Destruction des déchets dans un centre agréé

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.