



Collection CAIMAN

			SPC 55 	SPC 55	SPC 55 XL	LVT à coller 55	SPC 30
Classification		Méthode	Grand Trafic	Grand Trafic	Grand Trafic	Grand Trafic	Résidentiel
	Norme produit	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)	Revêtement hétérogène vinylique compact	Revêtement hétérogène vinylique compact	Revêtement hétérogène vinylique compact	Revêtement hétérogène vinylique compact	Revêtement hétérogène vinylique compact
	Classement Européen	EN ISO 10874 (EN 685)	23 - 33	23 - 33	23 - 33	23 - 33 - 42	23 - 31
			  	 	 	 	 
	Classement Feu	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1

Caractéristiques Techniques		Méthode					
	Dimensions des lames	En ISO 24342 (EN 427)	1220 x 230 mm	1220 x 182 mm 610 x 305 mm	1524 x 228 mm	1228 x 187 mm 942 x 472 mm	1220 x 182 mm
	Conditionnement (par boîte)	-	1,96 m ² / 7 lames	1,78 m ² / 8 lames 1,86 m ² / 10 dalles	2,08 m ² / 6 lames	4,13 m ² / 18 lames 4 m ² / 9 dalles	2,44 m ² / 11 lames
	Traitement de surface	-	finition mate synchronisée 4 chanfreins peints / protection 3-en-1	PURE & MATE	PURE - MATE - STRUCTURÉE	PURE & MATE	PURE & MATE
	Système de clic	-	à plat	Angulaire	à plat		Angulaire
	Epaisseur Totale	EN ISO 24346 (EN 428)	6,50 mm	6,50 mm	6,50 mm	2,50 mm	5,50 mm
	Epaisseur Couche d'usure	EN ISO 20340 (EN 429)	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,30 mm
	Epaisseur sous-couche	-	1,50 mm	1,50 mm	1,50 mm	-	1,50 mm
	Masse surfacique	EN ISO 23997 (EN 430)	10,00 Kg/m ²	10,00 Kg/m ²	10,00 Kg/m ²	4,95 Kg/m ²	8,40 Kg/m ²

Performances Techniques		Méthode					
	Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999 (EN 434)	0,15 %	≤ 0,05 %	≤ 0,15 %	≤ 0,25 %	≤ 0,05 %
	Incurvation	EN ISO 23999	≤ 0,50 mm	≤ 0,50 mm	≤ 0,50 mm	≤ 2,00 mm	≤ 0,50 mm
	Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,03 mm	≤ 0,01 mm	≤ 0,03 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,01 mm
	Résistance à la chaise à roulette	ISO 4918 (NF EN 425)	Aucun désordre passé ≤ 25 000 cycles	Aucun désordre passé ≤ 25 000 cycles	Aucun désordre passé ≤ 25 000 cycles	Aucun désordre	Aucun désordre passé ≤ 25 000 cycles
	Correction acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB	ΔLw = 22 dB	ΔLw = 22 dB	ΔLw = 4 dB	ΔLw = 21 dB
	Solidité à la lumière	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	Résistance thermique (convient au plancher chauffant - max 27°)	EN ISO 10456	0,068 m ² .K/W	0,068 m ² .K/W	0,068 m ² .K/W	0,028 m ² .K/W	0,066 m ² .K/W
	Teneur en agent liant	EN ISO 10582	Type I	Type I	Type I	Type I	Type I
	Résistance à l'abrasion	EN 660	Groupe T	Groupe T	Groupe T	Groupe T	Groupe T
	Résistance à la glissance	EN 13893	DS (EN ≥ 0,30°)	DS (EN ≥ 0,30°)	DS (EN ≥ 0,30°)	DS (EN ≥ 0,30°)	DS (EN ≥ 0,30°)
	Glissance humide	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10
	Emission TVOC (après 28 jours)	EN ISO 16000-06	Non détecté EN < 30 µg/m ³	Non détecté EN < 30 µg/m ³	Non détecté EN < 30 µg/m ³	< 5 µg/m ³ (EN < 30 µg/m ³)	Non détecté EN < 30 µg/m ³
	Garantie d'usage		15 ans commercial 30 ans résidentiel	15 ans commercial 30 ans résidentiel	15 ans commercial 30 ans résidentiel	15 ans	15 ans