



/ Color &
Protection



DEFINITION

- ▶ Revêtement acrylique en phase aqueuse.



DESTINATION

- ▶ Applicable sur bardages prélaqués de tous types : polyesters, polyester siliconés, Plastisol®...

AVANTAGES PRINCIPAUX

- ▶ Monocomposant.
- ▶ Excellente adhérence sur prélaqué.
- ▶ Faible odeur.
- ▶ Non inflammable.
- ▶ Séchage rapide : 2 couches applicables dans la journée.
- ▶ Teintable sur machines à teinter commerciales avec Absolu System®.

UTILISATION

Préparation des fonds


Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec le DTU 59-1.

La température ambiante sera comprise entre +5°C et +35°C et celle du support entre +10°C et +30°C et devra être de +3°C au-dessus du point de rosée.

Sur bardages prélaqués les fonds devront être dégraissés, lavés, séchés et les zones corrodées grattées/brossées St3 et recouvertes d'AMERPRIME ULTRA en cas de faible corrosion et d'AMERPRIME EPOXY en cas de forte corrosion (voir dépliant "Bardage").

Préparation du produit

Bien homogénéiser le produit de préférence à l'aide d'un agitateur mécanique à vitesse lente < 300 tours / minute. Ajouter si nécessaire l'eau sous agitation.



► Matériel d'application

Brosse (petites surfaces uniquement) : dilution 0 à 5% avec de l'eau.

Rouleau : dilution 0 à 5% avec de l'eau.

Pistolet sans air : buse 15 à 17/1000 de pouce, pression 18 à 21 MPa (180 à 210 bars), dilution de 0 à 5% avec de l'eau.

► Nettoyage des outils

À l'eau.

► SYSTÈME RECOMMANDÉ

- 1 ou 2 couches d'AMERCLAD suivant le mode d'application (monocouche à l'Airless).

► CARACTÉRISTIQUES

Brillance	Satiné
Teintes	Toutes teintes (nuancier RAL + Chromatic®)
Densité à 20°C	1,34 +/-0,05
Extrait sec en poids	60 +/-2%
Extrait sec en volume	45 +/-2%
Séchage toucher à 20°C	45 minutes
Séchage minimum recouvrable à 20°C	8 heures
Rendement moyen (m ² /l)	8 à 11 m ² /l
COV en g/l sans dilution	110
COV en g/l avec dilution	100
Point éclair	Sans
Conditionnement	3 litres / 10 litres
Conservation en bidon d'origine non entamé	12 mois
Famille AFNOR NFT 36-005	I 7b2

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.