



TETRA MAT IMPRESSION

INTERIEUR	IMPRESSION MATE AUX RESINES ALKYDES
	EN PHASE SOLVANT

Usages	<ul style="list-style-type: none"> ○ Destinée aux travaux courants du bâtiment (sauf supports alcalins), aux fonds farinants et aux boiseries ○ Travaux neuf et rénovation, pièce sèche, pièce humide si recouvert d'une finition pièce humides, murs, plafonds, menuiseries
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ○ Très belle régularité du film de peinture ○ Impression qui peut rester en l'état ○ Favorise l'adhérence des enduits et peintures ○ Régularise la porosité des supports, même sur fonds très absorbants ○ Améliore l'opacité des systèmes ○ Recouvrable par de nombreuses finitions phases aqueuses et solvants et revêtements muraux collés et papiers peints ○ Bloque les fonds absorbants et les fonds bois ○ Excellente glisse ○ Recouvrable rapidement
Classification	<ul style="list-style-type: none"> ○ AFNOR NF T 36-005 : Famille I, Classe 4a

Caractéristiques

Aspect du feuil sec	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mat, Poché léger 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="font-size: 8px; margin: 0;">ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*</p>  <p style="font-size: 8px; margin: 5px 0;">*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</p> </div>
Brillant spéculaire	<ul style="list-style-type: none"> ○ < 6 sous 85° (<3 sous 60°) 	
Densité du blanc	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1,54 	
Extraits secs	<ul style="list-style-type: none"> ○ 71% en poids ○ 65% en volume 	
COV	<ul style="list-style-type: none"> ○ Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 349 g/L de COV. 	
Séchage et durcissement <small>A 20°C et 65% H.R.</small>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Hors poussière : 2 heures ○ Sec : 5 heures ○ Recouvrable : 8 heures 	
Teintes	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3L et 15L : Blanc 	
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 an en emballage d'origine, non ouvert ○ Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs 	
Hygiène et Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> ○ Inflammable ○ Consulter la fiche de données de sécurité (www.plasdox.com) 	

Mise en œuvre

Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	○ 8 à 13 m ² /L selon la porosité du fonds.
Matériel d'application	○ Brosse, rouleau, pistolet.
Dilution	○ Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi. Diluer sur fonds poreux de 5 à 15% au White Spirit en fonction du support ○ Pistolet : Dilution de 5 à 10% au white spirit ou à l'Essence F
Nettoyage des outils	○ Au White Spirit, immédiatement après usage.
Conditions climatiques	○ Eviter tous supports gelés, humides ou condensant. ○ Conformes au DTU 59.1
Supports	○ Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtus	○ Intérieurs : - Plâtre et dérivés, y compris les carreaux de plâtre hydrofugés et pulvérulents - Enduits de peintre ○ Intérieurs et extérieurs : - Bois et dérivés de bois, sauf les bois tels que : Teck, Iroko, Doussié, Western Red Cedar (prescription spéciale)
Revêtus	○ Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes mono-composantes ○ Autres supports : nous consulter
Ne pas appliquer sur	○ Badigeons et huiles chaulées ○ Supports alcalins, bétons et mortiers récents
Préparation des fonds	○ Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquelles s'ajoutent des préparations particulières :
Non revêtus	○ Liants hydrauliques : Enduisage obligatoire. ○ Bois et dérivés : Dégraissage avec DILUANT EPOXY MP. si nécessaire avant impression
Revêtus	○ Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage

Tableau de mise en œuvre

Impression ou primaire	1 couche de TETRA MAT
Finition	1 ou 2 couches de peintures de finition en phase solvant ou aqueuse, papiers peints et revêtement muraux (pour ces derniers, dilution impérative)

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »

« Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site [plasdox.com](http://www.plasdox.com). »