



# PEINTURE RADIATEUR FONTE & ACIER

## SOLUTION INTÉRIEURE



### PROPRIÉTÉS

- Protection antirouille.
- Résiste à des températures jusqu'à 120°C.

### DESCRIPTION

La peinture RADIATEUR FONTE & ACIER est une peinture monocouche destinée à protéger et décorer les radiateurs et systèmes de chauffage neufs ou anciens.

Elle s'applique directement et facilement sans sous-couche sur des convecteurs, radiateurs, tuyaux.

Sa formulation spéciale lui confère d'excellentes qualités antirouille.

**FINITION**  
Mat

**FORMAT**  
0,5L / 1,5L

**USAGE**  
Intérieur



Édité le 02/07/2024

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

\*\*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classification</b>         | Famille I classe 4a selon NFT36-005                                                                                   |
| <b>Nature</b>                 | Peinture à base de résines glycérophthaliques spéciales et d'inhibiteurs de corrosion                                 |
| <b>Solvant</b>                | White-spirit                                                                                                          |
| <b>Densité à 25°C</b>         | 1.37 à 1.42 ± 0.05 selon teinte                                                                                       |
| <b>Brillance 60°</b>          | Mat <5 / satin 35-50                                                                                                  |
| <b>Viscosité</b>              | 10-25 poises selon aspect                                                                                             |
| <b>Point éclair</b>           | < 60°C                                                                                                                |
| <b>Supports d'application</b> | Fonte, acier, cuivre                                                                                                  |
| <b>Rendement</b>              | 10 m² au litre par couche                                                                                             |
| <b>Séchage</b>                | Sec au toucher : 8 heures / 2 <sup>ème</sup> couche : après 24 heures / Sec et dur 48 heures                          |
| <b>Matériel d'application</b> | Pinceau ou rouleau                                                                                                    |
| <b>Nettoyage des outils</b>   | Diluant universel CR10 ou White-spirit                                                                                |
| <b>Dilution</b>               | Ne pas diluer                                                                                                         |
| <b>Stockage</b>               | Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine.<br>Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées. |
| <b>COV</b>                    | Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 350 g/l de COV                 |

## TEINTES



Blanc mat



Blanc satin



Anthracite satin  
RAL 7016



Gris souris satin  
RAL 7040

## RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité et hors courant d'air.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Laisser sécher 48 heures avant remise en fonction du chauffage en respectant une montée progressive de la température.
- Respecter les temps de séchage entre les couches. Au-delà de 24 heures, poncer légèrement avant nouvelle application.
- Eliminer les rouilles avec notre DESTUCTEUR DE ROUILLE Oxi\*\*\* puis appliquer notre primaire antirouille MINIMUM Oxi\*\*\*.
- Sur support très oxydé, éliminer les écailles de rouille instables et appliquer un antirouille type RUSTOL-OWATROL®\*\*\*.
- Dégraisser les métaux à l'aide d'un solvant. La fonte brute demande un dégraissage particulièrement soigné.
- Sur anciennes peintures, s'assurer de la compatibilité et dépolir légèrement.
- Bien aérer la pièce après l'application.
- La remise en température devra être effectuée 48 heures après avec une montée en température progressive pour une finition et une protection optimum (la mise en température brutale du support peut engendrer le jaunissement et l'écaillage de la peinture).

## APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépoussiéré.
- Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.
- Dépolir les supports très lisses, les anciennes peintures par léger ponçage.
- Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation.
- Pour une protection optimale, les fonds neufs et les matériaux pourront recevoir 2 couches fines.
- Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
- S'applique au pinceau ou au rouleau laqueur (laqueur poil court ou laqueur mousse haute densité). la 1<sup>ère</sup> couche sera diluée à 15% avec le Diluant universel CR10 Oxi\*\*\* ou du White-spirit afin de fluidifier la peinture. Les autres couches seront appliquées sans dilution.
- Appliquer par petite zone correspondant à la taille de votre matériel. Penser à faire chevaucher les différentes zones d'application.
- Charger votre rouleau ou pinceau de produit et procéder à un essorage doux sur une surface plane pour éviter les coulures. Dans la mesure du possible, préférer une application horizontale ou de haut en bas.
- Commencer par dégager les angles et crevasses.
- Sur surface plane, décharger verticalement votre rouleau ou pinceau sur le support puis étaler horizontalement d'abord puis à nouveau verticalement. Deux passes doivent suffire.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Bien aérer la pièce après application en intérieur.

\*\*\*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

## SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature.

Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 01/07/2024.**

---

Oxi est une marque

DURIEU S.A.  
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur

**oxi-peintures.com**

Notre département technique  
répond à vos questions au

**+33 (0)1 60 86 48 70**