



# AMPLIA H<sub>2</sub>O PRIM

Primaire  
Intérieur - Extérieur

## DEFINITION

- AMPLIA H<sub>2</sub>O PRIM est une couche primaire garnissante à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

## DESTINATION et PROPRIETES

- AMPLIA H<sub>2</sub>O PRIM est un primaire pour les finitions AMPLIA H<sub>2</sub>O MAT VELOUTE et AMPLIA H<sub>2</sub>O SATIN.
- AMPLIA H<sub>2</sub>O PRIM présente un bon garnissant, un bel arrondi et enrobage des arêtes.
- AMPLIA H<sub>2</sub>O PRIM est facile d'application, à faible odeur et rapidement recouvrable.
- AMPLIA H<sub>2</sub>O PRIM évite les taches de rouille pendant la phase de séchage en cas de présence de fer (anti-flashrusting)
- AMPLIA H<sub>2</sub>O PRIM évite les remontées de tanins des boiseries dénudées.

## MISE EN OEUVRE

- **Rendement :** 10 à 12 m<sup>2</sup>/litre/couche. Sur fonds lisses et moyennement absorbants. Variable en fonction de la rugosité et de la porosité du support ainsi que du mode d'application et de la dilution éventuelle.
- **Recouvrable :** Environ 4 heures à 23°C et 50% HR.  
24 à 48 heures si fonction isolante recherchée
- **Matériel d'application :** Brosses, Spalter 100% synthétique, rouleaux à fibres polyester tissées 6 – 8 mm ou polyacrylique 5 mm. Pistolet pneumatique et airless.
- **Dilution :** A l'eau exclusivement (% en volume).  
Brosse, rouleau, pistolet airless : prêt à l'emploi.  
Pistolet pneumatique : 10 à 20 % maximum.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après utilisation.

## PRECAUTIONS A OBSERVER

- Température d'emploi : supérieure à 8°C et inférieure à 35°C.
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 70% HR.

## CONDITIONNEMENT

- Conditionnement : Blanc
- Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.

## FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification** AFNOR NF T 36005 Famille I - Classe 7b2.
- **Présentation** Peinture.
- **Densité** 1,32 ± 0,05.
- **Liant** Copolymères acryliques en dispersion aqueuse.
- **Extrait sec en poids** 53.3 % ± 2 %.
- **Extrait sec en volume** 38.4 % ± 3 %.
- **Degré de brillant** 15 GU à 60°.
- **Séchage à 23°C et 50% HR** Sec : 30 min  
Recouvrable : - 4 heures  
- 24 à 48 heures si fonction isolante recherchée
- **COV** Valeur limite en UE (cat A/d) : 130 g/l(2010).  
Ce produit contient au maximum 10 g/l COV.



# AMPLIA H<sub>2</sub>O PRIM

## DESCRIPTIF

**L'état et la préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201)**

SUBJECTILE	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PREPARATOIRES	TRAVAUX DE FINITION
Bois et dérivés	Non peint.	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche AMPLIA H <sub>2</sub> O PRIM	2 couches  AMPLIA H <sub>2</sub> O MAT VELOUTE (en intérieur uniquement)  Ou  AMPLIA H <sub>2</sub> O SATIN
P.V.C. dur, Aluminium, Zinc, Polyester	Non peint.	Epoussetage, dégraissage 1 couche AMPLIA H <sub>2</sub> O PRIM	
Anciennes peintures	Parfaitement adhérentes	Lessivage Ponçage, époussetage 1 couche AMPLIA H <sub>2</sub> O PRIM Rebouchage et enduisage éventuels.	

## Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel.

Les traitements tels que le ponçage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*