

MIGRASTOP 60

Façade & Toiture

DESTINATION : Hydrofuge minéral sans odeur pour une imperméabilisation et une consolidation durable des façades et toitures. Formulé à partir de silices de différentes tailles, Migrastop 60 peut être utilisé sur des supports poreux ou légèrement fermés. Il est spécialement formulé pour la rénovation.

Extérieur

**PROPRIETES
ET AVANTAGES :**

Complexe de silices en phase aqueuse.
Pénètre par capillarité dans les matériaux minéraux.
Provoque une imperméabilisation et une consolidation durable par réaction chimique, le rendant insensible aux UV et aux intempéries.
Laisse respirer le support tout en ayant un effet perlant.
Ne modifie pas l'aspect du matériau et lui apporte un effet perlant pendant 4 à 6 mois.
Protège contre les infiltrations d'eau et limite les effets du gel.
Ralentit les apparitions de végétaux sur le support du type mousses, algues, lichens...

SUPPORTS : Tuiles en terre cuite ou béton ⁽²⁾, fibrociment. Façades en enduits monocouche (liant hydraulique) grattés ou talochés.

**MATERIEL
D'APPLICATION :** Pulvérisateur
Brosse

ASPECT : Ne modifie pas l'aspect de la plupart des matériaux.

**CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES :**

Densité à 20°C	1,03 ± 0,05
Viscosité à 25°C	Fluide
pH	> 13
Liant	Complexes à base de silice
Milieu	Eau
Rendement	5 à 10 m ² / Litre / couche ⁽³⁾
Point Eclair	Non concerné. Produit non inflammable
Conservation	24 mois en emballage d'origine fermé (conservé à l'abri du gel et de la chaleur)

CONDITIONNEMENTS : 0,5 L (pulvérisateur) – 5L – 20L

**HYGIENE ET
SECURITE :** Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.com.

⁽²⁾ selon la norme EN4490-2011, l'imperméabilité apportée par le Migrastop 60 ne modifie pas les Exigences Fondamentales de l'ouvrage.

MIGRASTOP 60 Façade & Toiture

CARACTERISTIQUES D'APPLICATIONS :

Rendement : 5 à 10 m²/L/couche ⁽³⁾

support fermé : 1 couche à saturation,

support poreux : 2 couches, ne pas attendre mouillé sur mouillé

⁽³⁾ Se reporter à la méthode de calcul de rendement proposée dans les fiches de mise en œuvre.

Séchage (à 20°C et 50% HR) :

Mise en service : 24 heures

Réticulation définitive : 3 semaines

DILUTION :

Produit prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel :

A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS

D'APPLICATION :

Se reporter aux fiches de mise en œuvre pour plus de détail.

1- Essai Préalable :

Réaliser un essai préalable avant tout traitement : certains matériaux, certaines teintes très foncées, peuvent changer d'aspect.

2- Préparation du support :

Appliquer sur des supports propres et sains ne comportant pas de matière synthétique (agent de décoffrage, imper siliconé ou fluoré, cire, peinture) ou végétale (mousse, lichen).

Si besoin, nettoyer par brossage ou à la pression avec **CRISTO NET**, **NETTOYANT 75** ou **ULIFACADE** suivant le support et la nature de la pollution.

3- Application :

Appliquer 1 à 2 couches de MIGRASTOP 60 pur à l'aide d'un pulvérisateur ou d'une brosse sur support sec ou légèrement humide, non suintant, c'est-à-dire, disparition de l'effet mouillé.

En cas d'excédent de produit (surcharges, coulures) : 20 minutes après l'application, éponger le surplus.

RECOMMANDATIONS :

Attendre la disparition totale de l'effet perlant avant tout remise en peinture.

Ne pas appliquer par temps de pluie ou de vent fort, ni à des températures ambiantes supérieures à 25°C ou inférieures à 5°C.

Protéger impérativement le verre, les huisseries bois, aluminium susceptibles d'être atteints par le produit.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS - 2 rue Henri Rol Tanguy - 91180 St Germain Lès Arpajon - Tél : 01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com

EDITION JANVIER 2015. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE