



# Pattex Bois Express



Colle vinylique d'assemblage à prise rapide

- Temps ouvert : 5 min à + 20°C
- Idéale pour le collage des chants
- Résistance mécanique élevée (supérieure à celle du bois)

## COMPOSITION

Colle à base d'acétate de polyvinyle en dispersion aqueuse.

## DESTINATIONS

**Pattex Bois Express** convient pour :

- le montage,
- le placage, le contre collage (stratifié sur panneau aggloméré),
- l'assemblage (profilés en bois massif, bandes de chant en bois, en polyester avec envers poncé ou en stratifié exceptés le PVC et l'ABS).

## MISE EN ŒUVRE

### Préparation du support

Les surfaces à coller doivent être ajustées, propres et dégraissées. Les bois spéciaux (teck, etc.) doivent être dégraissés avec un solvant (**Pattex Diluant et Nettoyant**). L'humidité du bois doit être de 8 à 12 % au maximum. Le degré hygrométrique du bois influence le temps de prise de la colle et la qualité du collage.

### Encollage

- Appliquer une fine couche de **Pattex Bois Express** sur une des surfaces à assembler à l'aide d'un pinceau, d'une spatule en plastique, ou d'un rouleau.
- Pour les bois durs il est nécessaire d'encoller chaque face. Ne pas mettre **Pattex Bois Express** en contact avec de l'outillage mécanique (risque de décoloration).
- L'assemblage doit être réalisé tant que le film de colle est encore humide.
- Cas particulier : pour le placage des chants à chaud, encoller chaque face, laisser sécher le film de colle, le réchauffer à + 70 ou 80°C pour le ramollir, assembler les pièces.

### Pressage

Le pressage peut être réalisé à froid ou à chaud avec les outils usuels (serre-joint, presses...)

### Temps de pressage

Le temps de pressage varie selon l'intensité de la pression, la température, l'humidité et la nature du bois, ainsi que selon l'épaisseur du film de colle.

Dans les conditions normales, la durée de pressage est de :

#### a) Collage du bois / bois

20 min. env. à + 10°C

5 min. à + 20°C

3 min. à + 30°C

#### b) Collage du stratifié / bois

15 min. à + 20°C

8 min. à + 60°C

4 min. à + 80°C

#### c) placage des chants en stratifié

90 sec. à + 60°C

60 sec. à + 80°C

30 sec. à + 140°C

Pour le collage des profilés en bois massif qui nécessitent un pré-chauffage ou pour le placage du stratifié, ces temps de pressage sont à prolonger.

### Pression

Minimum 15N/cm<sup>2</sup> (1,5 kg/cm<sup>2</sup>). Pour les bois durs et le stratifié 20-50N/cm<sup>2</sup> (2-5kg/cm<sup>2</sup>)

## CONDITIONNEMENT

**Pattex Bois Express** est disponible en biberons de 250 et 750 g et en seau de 5 kg.



## PATTEX BOIS EXPRESS (bois 2)

### STOCKAGE

12 mois dans des conditions climatiques normales.

### CARACTERISTIQUES

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Couleur                     | Blanc, transparent après séchage                                        |
| Consistance                 | visqueux                                                                |
| Valeur du pH                | Env 7                                                                   |
| Densité                     | Env 11                                                                  |
| Consommation :              | Env 150g/m <sup>2</sup> , en fonction du degré d'absorption du support. |
| Temps ouvert                | maximum 10 minutes à +20°C*                                             |
| Temps de prise              | Résistance finale après 24h à +20°C et 50% d'humidité relative          |
| Température d'application   | Minimum à +5°C (point blanc)                                            |
| Résistance à l'eau          | Classement D2 selon la norme NF-EN 204                                  |
| Résistance à la température | +70°C                                                                   |
| Résistance mécanique        | 40 kg/cm <sup>2</sup>                                                   |
| Etiquetage de danger        | Néant                                                                   |

\*en fonction de la température ambiante et de l'humidité de l'air.

### OBSERVATIONS

Coloration du bois : le pH de **Pattex Bois Express** est d'environ 7. On ne constate aucune coloration du bois, même si ce dernier est riche en tanin, à condition qu'il n'y ait aucun contact entre la colle et des objets en fer. Les colorations éventuelles du bois dues à une pollution de la colle par le fer peuvent être éliminées à l'aide d'une solution à 2-3% d'acide oxalique dans l'eau.

Craint le gel.

Ces indications sont basées sur des essais précis et sur l'expérience acquise dans la pratique. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions locales. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis-à-vis de tiers. En cas de doute, nous conseillons de procéder à des essais. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité suivie.

Compte tenu de l'évolution technique permanente, ces informations peuvent être mises à jour sans préavis. De ce fait il appartient à l'utilisateur de s'assurer que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente

### SECURITE - HYGIENE - ENVIRONNEMENT

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site [www.sdb.henkel.de](http://www.sdb.henkel.de).**

Ce produit est réservé à un usage professionnel. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

### LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME PATTEX BOIS

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| CLASSIC    | Colle vinylique prise normale            |
| EXPRESS    | Colle vinylique prise rapide             |
| WATERPROOF | Colle vinylique milieu humide            |
| PU         | Colle polyuréthane conditions difficiles |

Mise à jour de la fiche technique : juin 2010

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87

[www.toutcoller.com](http://www.toutcoller.com)



[www.toutcoller.com](http://www.toutcoller.com)



Qualité Professionnelle



# Pattex Bois Express

Création : 2010



BOUTEILLE 250g



BOUTEILLE 750g



SEAU 5kg

| Libellé HENKEL                | Conditionnement | IDH     | PCB | EAN UC (produit) | EAN UL (colis) | Nomenclature Douanière |
|-------------------------------|-----------------|---------|-----|------------------|----------------|------------------------|
| PATTEX BOIS EXPRESS 250G x 12 | bouteille       | 1419263 | 12  | 5410091238902    | 4015000469067  | 35061000               |
| PATTEX BOIS EXPRESS 750G x 6  | bouteille       | 1419264 | 6   | 5410091267520    | 4015000469074  | 35061000               |
| PATTEX BOIS EXPRESS 5KG x 1   | seau            | 1419265 | 1   | 4015000415460    | 4015000415460  | 35069100               |

|                                               |         | Dimensions en<br>mm (L x l x H) | Poids<br>Net<br>(KG) | Poids<br>Brut<br>(KG) | Palettisation          |                           |                        |                     |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
|                                               |         |                                 |                      |                       | Nombre<br>colis/couche | Nombre<br>couches/palette | Total<br>colis/palette | Total<br>uc/palette |
| PATTEX BOIS<br>EXPRESS 250g<br>bouteille x 12 | Produit | 63 x 63 x 188                   | 0,25                 | 0,288                 |                        |                           |                        |                     |
|                                               | Carton  | 266 x 201 x 192                 | 3                    | 3,601                 |                        |                           |                        |                     |
|                                               | Palette | 800 x 1200 x 912                | 180                  | 241,26                | 15                     | 4                         | 60                     | 720                 |
| PATTEX BOIS<br>EXPRESS 750g<br>bouteille x 6  | Produit | 84 x 84 x 245                   | 0,75                 | 0,823                 |                        |                           |                        |                     |
|                                               | Carton  | 262 x 177 x 250                 | 4,5                  | 5,094                 |                        |                           |                        |                     |
|                                               | Palette | 800 x 1200 x 894                | 243                  | 300,276               | 18                     | 3                         | 54                     | 324                 |
| PATTEX BOIS<br>EXPRESS 5kg<br>seau x 1        | Produit | 220 x 220 x 201                 | 5                    | 5,202                 |                        |                           |                        |                     |
|                                               | Carton  | 220 x 220 x 201                 | 5                    | 5,202                 |                        |                           |                        |                     |
|                                               | Palette | 800 x 1200 x 948                | 360                  | 399,744               | 18                     | 4                         | 72                     | 72                  |

PAYS DE FABRICATION : ALLEMAGNE