

AQUASTRAL SUPER SATIN

Peinture laque satinée en dispersion aqueuse

Intérieur - Extérieur

DEFINITION

- AQUASTRAL SUPER SATIN est une peinture laque microporeuse satinée acrylique en phase aqueuse.

DESTINATION et PROPRIETES

- AQUASTRAL SUPER SATIN est une peinture très résistante aux intempéries, d'une grande facilité d'application.
- AQUASTRAL SUPER SATIN ne jaunit pas et sèche rapidement.
- AQUASTRAL SUPER SATIN est formulé en blanc et 1064 teintes de la collection Tons & Couleurs.

MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau laqueur, pistolet pneumatique ou airless.
- **Dilution :** A l'eau exclusivement (% en poids).
Pistolet : 1 à 5% selon le type de matériel.
Brosse, rouleau : sans dilution.
- **Application :** Brosse et rouleau : empâter régulièrement, croiser et lisser de suite, toujours dans le même sens.
Pistolet : travailler en passes croisées en laissant un petit délai de prise entre chaque passe.
- **Rendement :** Sur fonds lisses et non absorbants : Rouleau : 12 m²/litre. Pistolet : 8 à 10 m²/litre.
- **Recouvrable :** 6 heures à 23°C et 50% HR
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Température d'emploi : supérieure à 8°C et inférieure à 30°C.
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 65% HR.
- Eviter de travailler dans un local surchauffé ou très ventilé.
- Pendant la période chaude, éviter de peindre sur des surfaces exposées au soleil.
- Ne pas ajouter de fongicide dans AQUASTRAL SUPER BRILLANT.
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes seront préalablement traitées avec la SOLUTION ANTIMOUSSE.

CONDITIONNEMENT

- 1 et 5 litres.
- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification** AFNOR NF T 36005 Famille I - Classe 7b2
- **Présentation** Peinture
- **Densité** 1,28 ± 0,05
- **Liant** Résine acrylique en dispersion aqueuse
- **Extrait sec en poids** 47% ± 2%
- **Extrait sec en volume** 33% ± 3%
- **Degré de brillant** Satiné-Environ 30 GU à 60°
- **Séchage à 23°C et 50% HR** Sec : 1 h – Recouvrable : 6h
- **COV** Valeurs limite en UE pour ce produit (Cat A/d) : 130 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 101 g/l COV



AQUASTRAL SUPER SATIN

DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201-)

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES Et d'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Bois et dérivés Panneaux MDF	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche AQUASTRAL IMPRESSION + Rebouchage et enduisage éventuels	<u>En intérieur :</u> Pour état de finition C selon D.T.U. 59-1 1 couche AQUASTRAL SUPER SATIN (*)
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage 1 couche FERREX RAPIDE SANS PLOMB	Pour états de finition A et B 2 couches AQUASTRAL SUPER SATIN
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Dégraissage 1 couche MONOSPAC (**)	
Intérieur : Anciennes peintures parfaitement adhérentes, peu ou moyennement absorbantes	Lessivage Ponçage, époussetage 1 couche AQUASTRAL IMPRESSION + Rebouchage et enduisage éventuels	<u>En extérieur :</u> 2 couches AQUASTRAL SUPER SATIN

(*) Une deuxième couche peut être rendue nécessaire selon la teinte de finition

(**) Pour les bardages prélaqués, se reporter aux prescriptions de la fiche technique MONOSPAC

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - Département Astral Bâtiment - Z.I. les Bas Prés - BP 70113 - Montataire Cedex
Tel. 03.44.64.91.00 – Fax : 03.44.64.92.07 - Internet : www.astral-batiment.com