

MAT 78 ULTRA

Peinture mate isolante et masquante des taches en phase aqueuse



DESTINATION

- Pour la rénovation des maçonneries intérieures tachées
- Murs et plafonds, en pièces sèches
- Etat de finition A ou B selon la préparation des supports

QUALITÉS DOMINANTES

- Isole les taches d'humidité, suie, nicotine, salissures de mouche, feutre...
- Fort pouvoir masquant
- Belle blancheur durable
- Sans tension, ne tire pas les fonds
- Excellente adhérence (exemple PVC, bois verni, métaux non ferreux)
- Additif à effet antirouille immédiat.

TEINTES

Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat < 3% sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Poché fin

ASPECT EN POT

Onctueux fluide. A l'ouverture du pot, le produit peut présenter des remontées grises en surface. Ce phénomène, dû à des matières spécifiques à fonction isolante, disparaît après mélange du produit et n'a aucune incidence sur les performances.

RENDEMENT

8 à 10 m²/l

CONDITIONNEMENT

3 litres, 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,46 (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

43% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

61% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23° C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 1 heure
- Recouvrable : 4 heures
- Afin de garantir un résultat optimal, il est recommandé d'attendre 12 heures pour des surfaces fortement exposées en lumière rasante ou des supports très fortement tachés.
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

- Norme NF EN 13300 : classe 1

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse acrylique
- Rouleau polyamide texturé 12 mm
- Pistolet

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

MAT 78 ULTRA

Peinture mate isolante et masquante des taches en phase aqueuse

Mise en œuvre

Tous les travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1

En cas de rénovation suite à dégâts des eaux, il est nécessaire de vérifier que le support soit sec avant d'appliquer la peinture.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Finition intérieure
Anciennes peintures adhérente	<ul style="list-style-type: none"> • Lessivage des fonds gras • Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 couches de MAT 78 ULTRA
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage • Lessivage des fonds gras • Rinçage 	

Observations

CLASSIFICATION NT T 36-005

Famille I – Classe 7b2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 2 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe C

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com