

Impression opacifiante à base de résines copolymères en solution



DESTINATION	Pour réguler l'absorption des supports bruts et assurer l'adhérence sur les anciens fonds peints en façade
QUALITÉS DOMINANTES	<ul style="list-style-type: none"> • Bonne opacité • Excellente adhérence sur films minces • Recouvrable par nos peintures en phase aqueuse film mince, RSE et systèmes d'imperméabilité
TEINTES	Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic® Façade
ASPECT	Mat

Caractéristiques techniques

RENDEMENT	5 à 7 m ² /l, soit 4 à 5 m ² /kg, sur fonds lisses selon l'absorption du support
CONDITIONNEMENT	3 litres et 15 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,52 (± 0,05) à 20 °C
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	Hors pluie : 2 h environ Recouvrable : par une peinture : 24 h par un revêtement : 24 à 48 h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	• Brosse carrée ou rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet
DILUTION	<ul style="list-style-type: none"> • White-spirit • Diluer de 0 à 5 % (selon porosité du support)
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	White-spirit

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes NF DTU 59.1 et NF DTU 42.1 selon le type de revêtement appliqué.

Subjectiles	Travaux préparatoires et impression	Finition extérieure*
Enduits de liants hydrauliques bruts, sains, secs et propres Bétons bruts, sains, secs et propres	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage Dépoussiérage Lavage machine sous pression / séchage Assainir les fonds avant peinture avec PPG SOLUTION AL, si nécessaire. Séchage complet Application d'une couche de GUIFIX dilué avec 0 à 5% de White-spirit 	<p>FILMS MINCES DE CLASSE D2 selon NF T 34-722 GUITAXANE, MONTYL</p> <p>REVÊTEMENTS SEMI-EPAIS DE CLASSE D3 selon NF T 34-722 GUITACRYL VELOURS, GUITAMAT</p>
Anciens fonds de peinture	<ul style="list-style-type: none"> Lavage machine sous pression / séchage Assainir les fonds avant peinture avec PPG SOLUTION AL, si nécessaire. Séchage complet Application d'une couche de GUIFIX dilué avec 0 à 5% de White-spirit 	<p>SYSTEMES D'IMPERMÉABILITÉ I1 à I4 selon NF DTU 42.1 GUITTEX L</p>

* A déterminer selon l'état du support et l'aspect esthétique désiré.

Observations

NOTA	<ul style="list-style-type: none"> Sur supports bruts anciens non peints pulvérulants : utiliser GUITTEX FIXATEUR Sur enduits au mortier de plâtre « type parisien » : utiliser GUITTEX FIXATEUR Sur anciens fonds de peinture légèrement pulvérulents même après lavage : utiliser GUITTEX FIXATEUR Sur supports décapés : utiliser GUITTECH.
ATTENTION	<ul style="list-style-type: none"> En cas de contamination des fonds par des algues et lichens, il est impératif de procéder à un assainissement avec notre liquide PPG SOLUTION AL. Ne pas appliquer sur support gelé.
NORMALISATION	NF T36-005 : famille I, classe 7b1
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010) Ce produit contient maximum 480 g/l COV
CONSERVATION	24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité
POINT ÉCLAIR	Compris entre 21 °C et 55 °C.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com