



DECAPEX Facile

Décapant Sans Gratter Métal

DECAPANT SANS GRATTAGE

DEFINITION

Produit de décapage pour les revêtements de peintures et dérivés de peintures.
Produit prêt à l'emploi.

DESTINATION

Tous les types de peintures, lasures, vernis, restes de colles, crépis plastiques sur tous supports métalliques sauf supports plastiques, synthétiques ou dérivés de plastique (plexiglas, polystyrène, joints silicone...) et certains métaux (aluminium, zinc, cuivre).

PROPRIETES

Intérieur, extérieur.
Formule gélifiée incolore.
Permet de décaper les supports en métal, sans les gratter, rinçage au jet d'eau.
Ne corrode pas les métaux.
Toutes les finitions possibles.

CARACTERISTIQUES

Principales substances : Dioxolane, Acétone.
Tension de vapeur des composants volatiles à 50°C : < 110kPa (1.10 bars).
Point éclair : <17°C.
Densité : 0.86 à 20°C.
pH : Non concerné.
Température d'auto inflammation : Non précisé.
Etat Physique : Gélifié.
Solvant : Organique.
Conservation : 2 ans en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs.
Stockage : Bien refermer l'emballage après usage. Conserver dans un local frais.
Conditionnement : En bidons de 0,5L - 1L - 2Litres.

AVANT MISE EN ŒUVRE

Il est recommandé dans la mesure du possible d'effectuer un dépolissage grossier à l'aide d'un gros abrasif (grain 60) afin de faciliter la pénétration du décapant sur de très anciennes peintures ou sur des peintures épaisses.
Travailler par petites surfaces.
Une température supérieure à 10°C et une humidité relative de 50% est nécessaire pour une bonne efficacité du produit.

APPLICATION

Outils : Pinceau, brosse, chiffon.
Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau froide.
Brasser avant et pendant l'application.
S'équiper de gants et se protéger les yeux et le visage. Dévisser le bouchon.
Protéger le couvercle avec la main et un chiffon pendant le perçage de l'opercule intérieur pour éviter les projections.
Étaler au pinceau en couche épaisse et régulière.
Laisser agir selon la nature et l'épaisseur du revêtement entre 15 et 60 minutes.
Réappliquer du décapant autant que nécessaire en fonction des couches à retirer.
Enlever le résidu avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pression.
Se protéger des éclaboussures en portant un masque, des lunettes, des gants et une blouse.
Poser une bâche ou couverture au sol en tissu étanche pour récupérer les déchets de décapants et de peintures.
Laisser sécher 24h avant d'appliquer une nouvelle finition.

CONSOMMATION

Variable selon : L'âge - L'épaisseur - La qualité du revêtement à décapier.
3 à 4 m² au Litre environ (300g/m² environ).

SECHAGE DU SUPPORT

Variable selon : Les conditions de température - L'hygrométrie ambiante - La ventilation.
Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.
Séchage complet : 24h environ.



DECAPEX Facile

Décapant Sans Gratter Métal

CONSEILS PPG

Il est recommandé d'effectuer un essai au préalable.

Le choix des produits exige une analyse préalable du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Il est fortement conseillé d'effectuer ses travaux avec le même lot de produit.

Bien refermer l'emballage après utilisation.

Ne pas décaper sur supports plastiques ou dérivés (polystyrène, joints silicone...).

Sur de l'aluminium, du cuivre ou du zinc consulter le Service Technique DYRUP.

Après rinçage et séchage toutes les finitions sont possibles.

Ne pas appliquer sur du bois.

Ne pas appliquer sur des grandes surfaces.

Si nécessaire, laisser agir le produit plusieurs heures, appliquer à nouveau du décapant et répéter l'action plusieurs fois en fonction des couches de peintures.

L'action du produit est variable en fonction de l'âge, de la composition, de l'épaisseur du revêtement et de la quantité de produit appliqué sur le support à décaper.

Le produit n'a aucune action sur les vitrificateurs à base d'urée-formol, sur les peintures ou les vernis bi-composants.

Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité : Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Aérer largement les locaux pendant et après l'application du produit.

Se protéger la peau, les mains, le visage, les voies respiratoires et les yeux.

Il est fortement conseillé de porter un masque à cartouche filtrante ou matériel adapté contre les vapeurs de solvant organique en cas de décapage en milieu confiné ou sur des grandes surfaces.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société PPG. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition JANVIER 2015 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

PPG Retail France ZI, Route de Thennes 80110 Moreuil - www.decapex.fr



PPG Industries