

**[PRÊT
À L'EMPLOI]**

DÉGROSSISSEUR PÂTE

ENDUIT D'ÉGALISAGE

- ▶ **GRAND CONFORT D'APPLICATION**
- ▶ **BON POUVOIR GARNISSANT**
- ▶ **COLLAGE DES BANDES À JOINT**
- ▶ **PONÇAGE FACILE**



USAGE

Enduit d'égalesage en pâte, intérieur, pour application manuelle.

SUPPORTS

Dégrossisseur Pâte s'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints:

- Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre,
- Anciens fonds peints,
- Tous types d'enduits,
- Béton, béton cellulaire, ciment, parpaings, briques, pierres,
- Toile de verre, gouttelette, crépis.

RECOUVREMENT

Dégrossisseur Pâte est recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

Dégrossisseur Pâte : enduit intérieur en pâte à base de charges minérales sélectionnées et de résine.

- Caractérisation (NFT 36-005) : famille III-2
- Codification (NFT 30-608) : $G_3E_5S_2V_0W_0A_0C_0$
- Épaisseur d'application : jusqu'à 5 mm
- Consommation : 1,7 kg/m²/mm
- Redoublement : dès que l'enduit est sec
- Recouvrement : 12h à 24h en moyenne (après séchage complet)
- Couleur : blanc
- White Index : 55
- Dureté shore : 75
- Adhérence enduit/support (NFT 30-608) : > 0.5 MPa

CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : lame à enduire, lisseuse
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 15 kg.

RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- Ne pas appliquer **Dégrossisseur Pâte** sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.
- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

PRÉPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS à consulter

- NFT 30-608 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 59.4 (NFP 74-204) : mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Pas d'étiquetage de danger.
- FDS disponible sur quickfds.com ou toupretpro.com.

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **Dégrossisseur Pâte** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).