



# DOX ACRYL MAT SUPER

## INTERIEUR PEINTURE DE FINITION MATE AUX COPOLYMERES ACRYLIQUES EN PHASE AQUEUSE

### Usages

### Propriétés

### Abrasion humide

### Classification

- Intérieur, pièces sèches
- Protection et décoration des murs et plafonds
- Grands travaux neufs et entretien
- Adaptée pour une application à l'airless (évite coulures et reprises)
- Très opacifiant
- Fort pouvoir couvrant
- Insaponifiable
- Excellent rendement
- Faible odeur
- Contient un additif anti flash-rusting.
- Facilité d'entretien : lavable
- Résistance classe 2 (norme NF EN 13300)
- AFNOR NF T 36-005 : Famille I-Classe 7b2.



EU ecolabel : FR/044/016

## Caractéristiques

### Aspect du feuil sec

### Brillant spéculaire

### Densité du blanc

### Extraits secs

### COV

### Séchage et durcissement

A 20°C et 65% H.R.

### Cdt / Teintes

### Conservation

### Hygiène et Sécurité

- Mat, poché
- < 5 sous 60°
- 1,64
- 64% en poids
- 46% en volume
- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).  
Ce produit contient au maximum 15 g/L de COV.
- Sec : 2 heures
- Recouvrable : 4 heures
- 15L et 5L : Blanc
- 24 Mois en emballage d'origine, non ouvert
- Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Produit non classé dangereux selon les directives en vigueur
- Consulter la fiche de données de sécurité ([www.plasdox.com](http://www.plasdox.com))



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

# DOX ACRYL MAT SUPER

## Mise en œuvre

### Rendement

(Selon la norme NF T 30-073)

- 8 à 12 m<sup>2</sup>/L selon la nature du support et le mode d'application choisi.

### Matériel d'application

- Brosse, rouleau microfibre, pistolet airless

### Dilution

- Brosse, rouleau : prêt à l'emploi, ne pas diluer
- Airless : jusqu'à 5% à l'eau

### Nettoyage des outils

- A l'eau, immédiatement après usage

### Conditions climatiques

- En conformité avec la norme NF P74 201-1 référence 59.1, paragraphe 6.1.

### Supports

Non revêtus

- Etat et qualité conformes au DTU 59.1
- Enduits machine et enduits de peintre
- Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté)
- Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton, fibres de ciment), maçonneries enduites et non enduites, ..., enduits pelliculaires.
- Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes
- Autres supports : nous consulter

Revêtus

### Préparation des fonds

Revêtus

- Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquelles s'ajoutent des préparations particulières :
- Matage des anciennes peintures saines et adhérentes par ponçage.

## Tableau de mise en œuvre

### Impression

1 couche de DOX IMPRESSION ACRYL

### Finition

2 couches de **DOX ACRYL MAT SUPER**

Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »

« Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site [plasdox.com](http://plasdox.com). »

# PLASDOX

Cromology Services S.A.S.U. au capital de 59 097 644 €  
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex –  
Tél : 01.41.27.63.80  
RCS Nanterre B 592 028 294 – [www.plasdox.com](http://www.plasdox.com)