



DIP Etanch Easy Façade et Mur Joint Crépi

JOINT DE RACORDEMENT ET DE REBOUCHAGE Résines copolymères acryliques

DEFINITION -----

Mastic plastique acrylique, d'aspect granuleux, mono composant bas module.
Joint de raccordement, de rebouchage et de finition pour revêtements structurés.
Produit prêt à l'emploi.

DESTINATION -----

Tous ouvrages extérieurs de type murs et cloisons recouverts de crépis.

PROPRIETES -----

Extérieur.
Aspect granuleux.
Réticulation lente.
Non corrosif pour les métaux.
Très bonne adhérence sur la plupart des crépis.
Grande souplesse.
Peut être peint (un essai de compatibilité est conseillé au préalable).

Environnement :

Emission dans l'air intérieur : A+.
Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTERISTIQUES -----

Mastic à base de copolymères acryliques et d'adjuvant silicates.

Teintes : Blanc, pierre.

Extrait sec : 91%.

Etat physique : Pâteux (aspect granuleux).

Liants : Résines copolymères acryliques.

Densité : 1,80g/ml à 20°C.

Dureté Shore A : 28° (DIN 53505).

Allongement à la rupture : 50% (DIN 53504).

Déformation constante maximum admissible : 10%.

Résistance à la température : - 20°C à + 75°C.

Réticulation à cœur : 5 mm/24h environ à 23°C et 50% HR.

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs et du gel.

Stockage : Bien refermer l'emballage après usage.

Conditionnement : En cartouche de 300ml.

AVANT MISE EN ŒUVRE -----

Les fonds doivent être propres, sains, secs, non gelés, non givrés, dépoussiérés, exempts de graisses, compacts et préparés selon les règles de l'art (voir DTU 59.1 - 59.2) et normes en vigueur, exempts de toutes parties non adhérentes.

Brosser, gratter et/ou dépoussiérer le support.

Décontaminer le support de toutes bactéries d'origine cryptogamiques.

Assainir avec DIP Anti-Mousse.

Tous les supports anciens doivent faire l'objet d'une reconnaissance préalable pour déterminer la nature des préparations.

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

La largeur des joints doit être comprise entre 4 et 25 mm.

Il est conseillé pour des joints supérieurs à 1cm et des trous importants à reboucher d'effectuer l'opération en plusieurs passes.

Sur supports très poreux :

Enduire avec DIP Mastic Maçonnerie et Bâtiment dilué dans 2 fois son volume d'eau.

Anciens joints :

Éliminer à l'aide d'un cutter ou de DIP Décap' Joint.

Une température > 5°C et une humidité relative < 80% est nécessaire pour un séchage optimal.



DIP Etanch Easy Façade et Mur

Joint Crépi Ext/Int

APPLICATION

Outil : Pistolet manuel.

Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau.

Système DIP Mastic

Découper l'embout de la cartouche au cutter.

Visser la canule.

Découper en biais l'embout de la canule au diamètre du joint à réaliser.

Introduire la cartouche dans un pistolet à mastic.

Appliquer un cordon régulier en poussant vers l'avant en ayant pris soin de bien remplir le joint à combler.

Ne pas lisser le joint à l'état frais afin de conserver l'aspect granuleux.

Ne pas exposer le joint aux intempéries dans les 5 heures suivant la pose.

CONSOMMATION

Variable selon : Le mode d'application - La profondeur - La largeur du joint.

Largeur du joint en mm : 5mm / 8mm / 10mm / 15mm / 20mm / 25mm.

Profondeur conseillée du joint en mm : 5mm / 5mm / 5mm / 8mm / 10mm / 12mm.

Mètres de joint par cartouche : 13m / 8m / 6,5m / 2,5m / 1,5m / 1mm.

SECHAGE

Variable selon : Les conditions de température (23°C) - Le support - La quantité de produit appliquée - L'hygrométrie
La circulation de l'air - Le mode d'application

Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.

Temps de lissage : 5 min environ.

Prise complète : 48 heures environ.

CONSEILS PPG

Bien refermer l'emballage après utilisation.

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C, par risque de pluie, de neige et/ou de gel.

Ne pas exposer le joint aux intempéries dans les 5 heures suivant la pose.

Tamponner ou passer au rouleau à crépi pour accentuer le relief.

Pour égaliser le mastic, utiliser une éponge légèrement humide.

Dans le cas de support très poreux, il est recommandé d'effectuer des essais préalables, et éventuellement d'utiliser un primaire pour éviter les phénomènes de migration.

Pour tous renseignements techniques, contacter notre Service Conseils (01.56.84.03.95.).

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité :

Le choix des produits exige au préalable une analyse du support, des conditions de mise en œuvre et de l'état de surface.

Conserver hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour les animaux.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société PPG. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition JANVIER 2015 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

PPG Retail France ZI, Route de Thennes 80110 Moreuil - www.dipetanch.fr



PPG Industries