



## Façade Pliolite 2.5L et 10L

### Caractéristiques :

La Peinture Façade Pliolite Alpina est une peinture de ravalement pour la protection et la décoration des façades neuves ou en bon état. Résistante aux intempéries, elle assure une protection durable de vos façades. Prête à l'emploi, disponible en blanc et en ton pierre.

### Supports :

Tous supports lisses ou à relief recouverts ou non d'une ancienne peinture tels que enduit ciment, béton, éléments préfabriqués en béton, briques, fibres-ciment sans amiante, anciennes peintures.

### Préparation des fonds :

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre.

Dans le cas de mousses ou de moisissures sur le support, appliquer une solution curative fongicide et algicide en suivant les recommandations du fabricant.

- *Sur supports neufs ou absorbants* : Laver au jet haute pression et laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la Peinture Façade Pliolite Alpina.
- *Sur les anciennes peintures bien adhérentes* : Laver au jet haute pression et laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la Peinture Façade Pliolite Alpina.
- *Sur les anciennes peintures mal adhérentes* : Décaper par tout moyen adapté. Rincer abondamment le support afin d'éliminer tous les résidus de décapant. Laisser parfaitement sécher le support.
- *Sur fonds farineux ou douteux* : Laver au jet haute pression, broser le support pour éliminer toutes les parties mal adhérentes, rincer. Laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite le fixateur incolore Alpina.

### Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquer 2 couches de Peinture Façade Pliolite Alpina au rouleau spécial Façade, en respectant 24h de séchage entre les 2 couches.

Appliquez entre 5°C et 35°C, hygrométrie inférieure à 80%.

**Fiche Technique Peinture Façade Pliolite Alpina – Edition 11/2016, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.**

**DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES**

Tél : 03.22.38.39.52 – Fax : 03.22.38.39.69 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

**Informations techniques :**

\* Séchage : à 20°C et 65% d'humidité relative.

Sec en surface : 4 à 6 heures

Séchage à cœur : +/- 16h selon l'épaisseur

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

\*Consommation :

Environ 8m<sup>2</sup>/L en fonction de l'absorption du support. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

**Nettoyage des outils :** Au white spirit après l'emploi.

**Conservation :**

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

**Remarque :**

Il est déconseillé d'appliquer le produit sur un support surchauffé, par fort vent, brouillard, menace de pluie ou de gel. Le produit teinté appliqué sur une façade ou une paroi doit porter le même numéro de fabrication, assurant ainsi une unité des teintes.

**Précautions d'usage :**

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Ne pas verser dans les canalisations. Laisser sécher les restes du produit dans un récipient et évacuer selon les prescriptions légales en vigueur.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): Maximum 430 g/l (2010). Ce produit contient max 430 g/l COV
---

**Fiche Technique Peinture Façade Pliolite Alpina – Edition 11/2016, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.**

**DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES**

Tél : 03.22.38.39.52 – Fax : 03.22.38.39.69 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>