

Primaire et finition microporeux satiné à base de résines alkydes à séchage rapide



CHROMATIC
SYSTEM®

DESTINATION

Pour la décoration et la protection des bois en intérieur et extérieur

QUALITÉS DOMINANTES

- Microporeux
- Séchage rapide
- Très bon garnissant : consistance thixotropique pour un meilleur enrobage des arêtes
- Très bonne adhérence
- Excellente opacité
- Bel aspect tendu

TEINTES

Disponible dans les 1170 teintes du nuancier Chromatic® et du nuancier Collection Evocations

DEGRÉ DE BRILLANCE

Satiné : 25% (± 5%) sous 60° à 30 jours

Caractéristiques techniques

RENDEMENT	11 à 14 m ² /l
CONDITIONNEMENT	1 litre, 3 litres et 10 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,31 (± 0,03) à 20 °C pour le blanc (densité variable selon les teintes)
EXTRAIT SEC EN VOLUME	63% (± 2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS	77% (± 2%)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> • Hors pluie : 2 heures* • Redoublable : 4 heures*

*le temps de séchage peut être augmenté en fonction de la teinte et à des températures plus basses.

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse • Rouleau microfibres 10 mm • Rouleau polyamide texturé 8 mm • Pistolet : nous consulter
DILUTION	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	White-spirit

EUROPAN SR

Primaire et finition microporeux satiné à base de résines alkydes
à séchage rapide

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition intérieure ou extérieure
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Brossage Ponçage Epussetage Dégraissage 	1 couche d'EUROPAN SR non dilué ou 1 couche d'EUROPRIMER+ dilué de 5 à 10% d'eau	2 couches d'EUROPAN SR non dilué
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage et ponçage des parties écaillées ou de faible adhérence, époussetage Lessivage, rinçage et séchage complet Dégraissage 	1 couche d'EUROPAN SR ou 1 couche d'EUROPRIMER+ dilué de 5 à 10% d'eau sur parties remises à nu	1 à 2 couches d'EUROPAN SR non dilué (en fonction d'un éventuel changement de couleur demandé)
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Remise à nu du bois par décapage intégral Lessivage Rinçage Séchage Dégraissage 		
Métaux ferreux	<ul style="list-style-type: none"> Elimination de la rouille par brossage / grattage Dégraissage 	2 couches de CHROMAGUI dilué à 5%	
Alliages légers et dérivés zingués	<ul style="list-style-type: none"> Dégraissage Dérochage à l'acide phosphorique dilué Rinçage soigné Séchage complet 	1 couche de PRIMATEC dilué à 5% d'eau	1 à 2 couches d'EUROPAN SR non dilué (en fonction d'un éventuel changement de couleur demandé)
PVC rigide	<ul style="list-style-type: none"> Dégraissage Ponçage léger 		

Recommandations :

Un ponçage est conseillé entre chaque couche.

En extérieur sur les parties horizontales et très exposées, appliquer une couche supplémentaire de finition.

A l'intérieur des pièces humides (salles de bains, cuisines...), utiliser Orion Soleil Brillant ou Orion Soleil Satin pour éviter les effets de condensation dans les menuiseries. Les peintures à base de résines alkydes ou glycérophtaliques en phase solvant, du fait de leur mode de séchage par oxydation ont une tendance naturelle au jaunissement, particulièrement en absence de lumière du jour. Ce phénomène peut être accéléré par la présence de vapeurs d'ammoniaque issues de certains produits tels que certains nettoyants, colles, enduits, peintures acryliques...

Observations

NOTA	Dans le cas d'expositions très ensoleillées, les teintes très soutenues ont l'inconvénient de favoriser l'absorption calorifique du bois et d'augmenter ainsi ses variations dimensionnelles. Utiliser donc de préférence des teintes moins soutenues. Ne pas utiliser sur bois exudant des huiles anticicatrices. Utiliser EUROPAN HYDROPLUS.
CLASSIFICATION NT T 36-005	Famille I, Classe 4a
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010) Ce produit contient maximum 300 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
POINT ÉCLAIR	Compris entre 21 °C et 55 °C.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com