

**Classification : Famille I – Classe 7b2/6a**

---

## **PRESENTATION**

---

**Description** : Vitrificateur pour parquet, polyuréthane mono-composant en phase aqueuse.

**Destination** : Parquets en bois à usage domestique, bruts ou déjà recouverts (après préparation). Peut aussi être utilisé comme vernis pour protéger tous types de boiseries en intérieur. Surfaces à passage intense : nous consulter.

**Points forts** : - Sans odeur.  
- Application aisée.  
- Séchage rapide (3 couches dans la journée).  
- Incolore.  
- Résistant à l'abrasion.  
- Ne modifie pas la teinte du bois.

**COV** : Valeur limite pour ce produit (cat A/ e) : 130g/litre (2010).  
Ce produit contient moins de 50g/l de COV.

## CARACTERISTIQUES

- . Destination : Intérieur.
- . Aspect : Satin : 30 - brillant : 80.
- . Densité : Satin : 1.07 - brillant : 1.05.
- . Rendement : 8 - 10 m<sup>2</sup>/l.
- . Séchage à 20°C : Sec au toucher : 2 h - recouvrable : 3 - 4 h.  
Résistance aux agressions et aux charges: 7 jours.
- . Application : Brosse - brosse plate.
- . Conditions de mise en œuvre
  - Température de l'air et du support : Minimum 7°C - Maximum 30°C.
  - Humidité relative : Intérieur : max. 60 %.
- . Dilution : Prêt à l'emploi. Diluer à l'eau si nécessaire.
- . Nettoyage des outils : Eau.
- . Teintes : Incolore.
- . Conditionnements : 0.75 L - 2.5 L - 5 L.

---

## MISE EN OEUVRE

---

### **PREPARATION DES SUPPORTS :**

Etat et préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1.

En règle générale, les bois doivent être secs, propres, poncés, dégraissés. Utiliser, pour dégraisser, des diluants synthétiques non gras. Bien les laisser s'évaporer avant toute application.

- Parquets bruts : appliquer trois couches de DELTA DURALAC, pures. En cas de bois très absorbants, ou en cas d'agression forte (sur escaliers...) appliquer une quatrième couche.
- Parquets cirés : éliminer toutes traces de cire avec des produits neutralisants appropriés puis se reporter à la rubrique « Parquets bruts ».
- Parquets anciennement vitrifiés : procéder à un ponçage général soigné, à un matage complet de la surface. Appliquer trois couches pures de DELTA DURALAC en respectant les temps de séchage.
- Utilisation en tant que vernis :
  - . en intérieur : poncer le bois et les anciens revêtements (vernis-lasures) bien adhérents – appliquer 2 ou 3 couches de DELTA DURALAC.
  - . en extérieur : appliquer uniquement sur des bois déjà teintés, par une lasure ou une lasure d'imprégnation pigmentée. Appliquer 2 ou 3 couches de produit pur.

Restriction : RED CEDAR (Nous consulter)

### **APPLICATION :**

Appliquer le produit à la brosse.

Pour réaliser des parquets colorés, appliquer une ou deux couches de Delta lasure imprégnation plus diluée (5 – 10% maximum). 48 heures après, appliquer 3 couches de DURALAC.

### **MISE EN SERVICE DES SOLS :**

2 jours après application de la dernière couche.