

# LOXXO LASURE

## LASURE SATINÉE DE PROTECTION ET DE DÉCORATION DU BOIS À BASE DE RÉSINES ALKYDES EN PHASE SOLVANT



### DEFINITION

- Protège et décore durablement le bois
- Facile d'utilisation
- Hydrofuge et microporeux
- Excellente résistance aux intempéries et aux U.V

### DESTINATION

- Boiseries extérieures / intérieures
- Portes, volets, fenêtres, abris de jardin, palissades...
- Décoration et protection du bois

### PROPRIETES

- Aspect satiné
- Microporeux
- Excellente résistance aux intempéries
- Protection U.V
- Hydrofuge

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### ASPECT DU FILM

Satin

### EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

53 %

### EXTRAIT SEC PONDÉRAL

55 %

### MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

0,9 Kg/dm<sup>3</sup>

### POINT ÉCLAIR

38°C

### SÉCHAGE

Sec : 8 heures  
Entre 2 couches : 24 heures

### RENDEMENT (NF T 30-073)

10-12 m<sup>2</sup>/L. Le rendement des lasures est extrêmement variables en fonction de la nature du bois à teinter

### TEINTES EN STOCK

Incolore, châtaignier, pin d'oregon, teck, palissandre, noyer, acajou, chêne clair.

### CONDITIONNEMENTS

0.75L - 2.5L - 5L

### CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert. Bien fermer le contenant après application. Stocker dans un endroit bien ventilé

### CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a

### DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/e) : 400 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 399 g/l COV  
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.

## MISE EN OEUVRE

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Pinceau, rouleau.

### DILUTION

Produit prêt à l'emploi, dilution légère possible au White spirit

### NETTOYAGE DES OUTILS

Au White Spirit après emploi

### SUPPORTS EXTÉRIEUR

- Bois et dérivés sauf les bois à comportement singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...)
- Anciennes peintures adhérentes

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C et humidité relative supérieure à 80%.
- Ne pas appliquer sur bois exsudant, les autres bois tropicaux et les bois résineux nécessitent un dégraissage préalable.
- La teinte « incolore » est déconseillée en finition extérieure en système seul, ainsi que les teintes décoration **NOVALAZURE COLOR**.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Bois et dérivés	Dégraisser le support	2 couches de <b>LOXXO LASURE</b>
Anciennes lasures adhérentes	Poncer et éliminer les parties non adhérentes	2 couches de <b>LOXXO LASURE</b>

## HYGIENE ET SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)

**Inflammable** - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.