



# COROBRILL SATIN

Peinture laque microporeuse pour boiseries extérieures  
à base de résines alkydes

Aspect satiné tendu

Extérieur



## DEFINITION :

Peinture laque microporeuse pour boiseries extérieures neuves ou anciennes à base de résines alkydes. Aspect satinée tendu.

## PROPRIETES :

- aspect satiné tendu.
- film lisse et solide.
- lessivable facile à nettoyer.
- grande facilité d'application, très belles propriétés décoratives.
- Excellente résistance aux intempéries et aux salissures.
- imperméable aux eaux de ruissellement, régulatrice d'humidité.
- film microporeux, protection renforcée du film de peinture contre le développement des micro-organismes de surface.

## MISE EN ŒUVRE :

- Matériel d'application : Brosse, rouleau laqueur.
- Application : COROBRILL SATIN s'applique normalement en 2 couches de finition avec ou sans sous-couche selon l'état des supports.
- Rendement : Sur support lisse et non absorbant : 10 à 12 m<sup>2</sup>/litre/couche.
- Recouvrable : Recouvrable : 24 heures minimum.
- Nettoyage du matériel : White-spirit.

## PRECAUTION A OBSERVER :

- Refermer soigneusement les emballages entamés pour une meilleure conservation.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout
- Les peintures formulées sur la base de résines glycérophtaliques ou alkydes peuvent présenter un jaunissement dans le temps, tout particulièrement dans des zones ne recevant peu ou pas de lumière naturelle.
- L'aspect satiné du produit sera obtenu après séchage de 2 semaines minimum dans les conditions normales de température et d'humidité
- Ne pas appliquer par des températures inférieures à + 8°C et humidité relative de l'air inférieure à 65%. Ne pas appliquer sur des bois dont l'humidité est supérieur à 17%. S'assurer de la compatibilité avec les anciennes peintures dans le cadre des travaux d'entretien et avec les produits de traitement fongicide/insecticide des bois dans le cadre des travaux neufs.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## CONDITIONNEMENT :

- Conditionnement : Existe en 1 litre, 3 litres, 10 litres. Blanc et teintes du nuancier COROCOLOR DECORATION 1330 ET 180 Teintes du nuancier menuiserie extérieures réalisables avec les bases à teinter AW, AM, AC. Si le support est déjà recouvert d'une teinte différente de celle à appliquer, nous recommandons l'application d'une sous couche de teinte appropriée.
- Conservation : Stocker : Entre 5 et 30°C dans son emballage d'origine non entamé ; à utiliser de préférence dans les 12 mois suivant la date de fabrication.



# COROBRILL SATIN

## FICHE TECHNIQUE (PRODUIT STANDARD BLANC) :

- Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I, Classe 4a.
- Présentation : Peinture fluide. Satiné, lisse et tendu (brillant: 25 à 40 Gu sous 60°)
- Densité à 20°C : 1,29 +/- 0.05 (Blanc).
- Extrait sec en poids : Extraits secs (blanc) : En poids : 64 +/- 2 % - En volume : 45 +/- 2 %.
- Séchage : Séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative : Sec : après 5 heures minimum. Recouvrable: après 24 heures minimum.  
La température ambiante et l'humidité relative de l'air influent sur les temps de séchage et de durcissement complet du film.
- COV : COV (Directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE de ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010) ; Ce produit contient au maximum 300 g/l de COV.

## DESCRIPTIF :

COROBRILL SATIN s'applique normalement en 2 couches de finition avec ou sans sous-couche selon l'état des supports :

Supports	Impression	Finition
Boiseries neuves	1 couche de COROBRILL PRIMER	2 couches de COROBRILL SATIN
Supports peints en bon état	-	2 couches de COROBRILL SATIN

## MISE EN ŒUVRE :

**TRAVAUX PREPARATOIRES :** à réaliser selon le DTU 59/1.

- Bois neufs : poncer, dépolir. Appliquer l'impression COROBRILL PRIMER.
- Anciennes peintures adhérentes : gratter pour éliminer les parties mal adhérentes, dépolir, dépolir : appliquer l'impression COROBRILL PRIMER si nécessaire.

## HYGIENE ET SECURITE:

- Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé, si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

*Fiches de données de sécurité : Pour toute information relative aux aspects sécurité, hygiène, environnement, transport de nos produits, consulter le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) (fournisseur AKZO NOBEL)*

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée une édition plus récente.*

AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE SA - Département CORONA Bâtiment – 29 Rue Jules Uhry 60160 Thiverny  
Tel. 03.44.64.91.00 – Fax : 03.44.64.92.07 - Internet : [site Corona http://www.coronabatiment.net](http://www.coronabatiment.net)